

CARATTERISTICHE TECNICHE



SCHEDA TECNICA			
ALLUMINIO	LEGA	Serie 1000 3000 5000	EN 573 - 3
	STATO FISICO	H42 H44 altri su specifica richiesta	EN 515
	PROPRIETA' MECCANICHE	Limite di Rottura a Trazione	EN 485 - 2
		Carico di Snervamento	
		Allungamento A50%	
	DIMENSIONI NASTRI	Larghezze 1000 1250 1500 max 1610 mm	
		Spessori da 0,8 fino a 2,5 mm	
	CERTIFICAZIONI	Prodotti metallici non ferrosi, documenti di controllo 3.1	EN 10204
POLVERE	TIPOLOGIA	POLVERE POLIESTERE Made in EU	
	COLORE	Tinte RAL a campione NCS e PANTONE su richiesta	
	ASPETTO	Lucido Semi Opaco Opaco Metallizzato Testurizzato	
pre-TRATTAMENTO	SGRASSAGGIO	Sgrassaggio ACIDO	
		Sgrassaggio BASICO	
	TIPOLOGIA	Rivestimento di Conversione Chimica (FLUOTITANAZIONE)	
RIVESTIMENTO	ASPETTO	Nessun difetto visibile a 3 metri di distanza	EN 12206 - 41
	COLORE	In accordo con campione di riferimento	System CIELAB ▲E
	BRILLANTEZZA	In accordo con il master	EN 2813
	SPESSORE	da 50µm a 65µm	EN 2360
	TEST DI PIEGA	Resistenza alla rottura pari a 1T raggio = spessore x 1	ISO 1519
	PROVA D'URTO	Minimo garantito 10 Nm	ISO 6272
	TEST DI CORROSIONE	Test nella nebbia salino-acetica	ISO 9227
		Machu test	QUALICOAT
	TEST DI ADESIONE	Distacco dai substrati quando incise	ISO 2409
PROTEZIONE	FILM PROTETTIVO	Trasparente 50/60µm Bianco Nero 70/80µm Laser Fibra 100µm	
REAZIONE AL FUOCO	EDILIZA	Classificazione della reazione al fuoco come da Normativa Europea	EN 13501-1:2007
	NAVALE	Certificazione RINA - Limitata capacità di propagazione della fiamma	ISO 1716
CERTIFICAZIONI ISO	GESTIONE AMBIENTALE	ISO 14001	
	GESTIONE QUALITA'	ISO 9001	