

**Manreal, S.A.**

M-108, km. 5,6
✉ Aptdo. Correos 44
28864 Ajalvir (Madrid) España
Tel.: +34 91 884 45 00
Fax: +34 91 884 41 30
e-mail: manreal@manreal.com
http://www.manreal.com

**Producto/Product:**

CELULOSA MG NOB 60 g/m2 + LDPE(brillo) 9 g/m2 (117)
MG BK 60 g/m2 + LDPE 9 g/m2

Características/Property	Unidad/Unit	V.Nominal / Value	Metodo Ensayo/Method
GRAMAJE TOTAL GRAMMAGE	g/m2	69 +/- 4 g/m2	ISO R536
GRAMAJE LDPE GRAMMAGE LDPE	g/m2	9 +/- 1,2 g/m2	ISO R536
ESTALLIDO BURSTING STRENGTH	Kpa	200	ISO 2758
ADHERENCIA ADHESION PE	-	A/AB	Manreal
BLANCURA CIE (D65 10°) WHITENESS CIE D6510°	° CIE	80+/-10	SCAN - P 66

Acondicionamiento de Muestras (UNE 57001): Humedad Relativa 50% +/-2%
Test Climate: 50% RH / 23°C Temperatura 23°C +/-1°C

Adherencia **AB** Conforme: El PE arranca fibra de papel (con celo)
PE Adhesion: Fibre Tearing bond (AB)

Material Apto para Contacto Alimentario.
This material can be used for food contact.