

FINITURA ANTICARBONATAZIONE

Pitturazione protettiva ad elevata resistenza per superfici in calcestruzzo ed opere murarie.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Destinata alla protezione e decorazione del calcestruzzo sia in esterno che in interno. Costituisce una barriera al passaggio dell'anidride carbonica evitando l'acidificazione del calcestruzzo con conseguente arrugginimento dei ferri di armatura. La sua elevata resistenza agli agenti atmosferici la rendono idonea per applicazioni in zone vicino al mare (presenza di salsedine) o in ambienti inquinati.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA / PARAMETRO	VALORE / SPECIFICA
Composizione	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche ed additivi selezionati.
Peso Specifico	1350 ± 20 g/l (a 20°C)
Solidi in Peso	58 ± 2%
Resa Teorica	5 - 7 mq/litro (a due mani)
Viscosità	10000 ± 1500 cps (Brookfield DV-I / 10 rpm a 25°C)
Ricopertura	8 - 12 ore (a 20°C / 65% U.R.)
Applicazione e Diluizione	• Rullo / Pennello: 5-10% con acqua • Spruzzo / Airless: 10-20% con acqua
Permeabilità all'Anidride Carbonica	UNI EN 1062-6 Sd > 50 m Sd ₍₁₃₇₎ CO ₂ pari a 1141 m

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO

- **Temperatura di applicazione:** Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C.
- **Protezione dal gelo:** Il prodotto teme il gelo. Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole.
- **Pulizia attrezzi:** Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua pulita.
- **Precauzioni di sicurezza:** Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare indumenti e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- **Tutela ambientale:** Non disperdere il contenitore né l'acqua di lavaggio delle attrezzature nell'ambiente dopo l'uso. Non riutilizzare il contenitore vuoto e non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Nota Prodotto

Biocida: Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà algicida. Areare adeguatamente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche. Non costituiscono tuttavia garanzia implicita o esplicita dell'esito dei lavori, in quanto le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo diretto. Si raccomanda di verificare sempre la compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.