


Protectim

Imprégnation hydrofuge en phase aqueuse pour bois extérieurs

- ✓ **PROTECTION HYDROFUGE DES BOIS NEUFS ET ANCIENS**
- ✓ **HAUTE CAPACITE D'IMPREGNATION**
- ✓ **PROTECTION ANTI-UV**

PROTECTIM est un saturateur en phase aqueuse spécialement formulé pour assurer une protection hydrofuge en profondeur. Il limite la reprise d'humidité et le fendillement du bois. Grâce à sa protection anti-UV, il retarde le grisaillement des surfaces exposées. Non filmogène, il laisse respirer le support. Protection des bois neufs tout en conservant l'aspect naturel du bois. Rénovation facile et rapide des bois anciens.



Support	Tous bois résineux extérieurs y compris bois autoclavés, verticaux et horizontaux. Autres essences : nous consulter
Finition	Mat
Aspect	Liquide laiteux ou coloré - prêt-à-l'emploi
Conditionnement	Bidons de 1 litre, 5 litres et 20 litres. Jerricans de 5 litres pour un transport facile.
Teneur en COV	9,42 g/L - Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. A.D): 130 g/L (2010)
Densité	1,05 à 20°C

Préparation du support

Le PROTECTIM s'applique sur des bois sains, **secs** à moins de 18% d'humidité (plusieurs jours sans humidité au préalable), dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.

Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, huiles, vernis, cires... Si nécessaire, décaper avec le DECAPANT Timberday. Nettoyer les bois encrassés avec le NETTOYANT BOIS Timberday. Si le bois est oxydé ou grisailé, appliquer le DEGRIS Bois.

Les bois d'essences non durables sont traités avec un produit de préservation et recouverts dans les 3 mois. Nous consulter pour un produit de traitement de bois adapté.

pénétrer pendant 10 à 15 minutes et renouveler l'opération jusqu'à saturation du bois. Ne pas laisser sécher entre chaque passe pour éviter les effets de reprise. Lisser au spalter pour bien faire pénétrer. **Essuyer le surplus** 15 à 30 min après l'application **afin d'éviter la formation d'un film en surface**, puis laisser sécher.

Rendement : 1 litre pour 10 à 12 m² par passe, selon la nature et la préparation du bois.

Séchage : complet en 24 heures en moyenne. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel et de la chaleur.

Pour les produits incolores, prévoir un entretien plus fréquent.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Dans le cas d'utilisation de pistolet électrostatique, vérifier la conformité du matériel et de son système de sécurité.

Porter un équipement approprié, des gants, et un équipement de protection des yeux / du visage.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Application

Bien mélanger avant emploi et pendant l'application afin d'homogénéiser la teinte.

Ne pas appliquer par forte chaleur ou par temps de pluie, ni sur bois gelés. Température ambiante comprise entre 15°C et 28°C, taux d'humidité relative inférieur à 85%. Ne pas appliquer en plein soleil.

Appliquer une couche de PROTECTIM au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Laisser

Entretien

L'entretien des ouvrages en bois dépend de leur configuration et des conditions d'exposition. Il est généralement recommandé de renouveler l'application du PROTECTIM lorsque le bois commence à grisailier.

Entretien standard du PROTECTIM : 1 à 2 fois par an sur les supports horizontaux.

L'entretien peut être plus espacé sur des supports verticaux, souvent moins exposés.