



**PROMOTORE DI ADESIONE CON INERTI SILICEI • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15**

DESCRIZIONE

È un promotore di adesione a base di particolari resine in dispersione acquosa per esterno ed interno, specifico per promuovere una adesione ottimale di intonaci di sottofondo base calce e cemento, intonaci minerali colorati e rasature cementizie su supporti lisci o scarsamente assorbenti. Come isolamento di supporti cementizi nel caso di applicazione di intonaci base calce e gesso. Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15

COLORE

Giallo.

CONFEZIONI

Fusti di plastica da 20 kg.

COMPOSIZIONE

A base di particolari resine in dispersione acquosa, inerti silicei e additivi sperimentati per lo specifico impiego.

CARATTERISTICHE

Grazie alla sua particolare formulazione ANCOMUR ed in particolare grazie all'aggiunta di inerti silicei è in grado di formare una superficie perfettamente aderente ai supporti e particolarmente ruvida tale da garantire un rimedio ottimale a tutti i problemi di adesione su supporti in cemento armato, lisci ed in genere su supporti poco assorbenti. Esente da solventi.

COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi tipo di supporto con le stesse caratteristiche di quelle dove si applicano malte senza aggiunta di **INTOSIL**.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Prima della diluizione mescolare il prodotto a mano o con mescolatore a basso numero di giri.
- Diluire **ANCOMUR** con acqua pulita in ragione di 2 parti di **ANCOMUR** e 1 d'acqua in volume.
- Mescolare di tanto in tanto durante l'applicazione per evitare depositi e mantenere la miscela omogenea.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole o con forte vento.
- Non applicare su supporti freschi di applicazione.
- Non applicare su supporti umidi.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare in presenza di pioggia battente.
- Se applicato in interno arieggiare i locali.
- Non aggiungere altri materiali al prodotto.
- **ANCOMUR** va applicato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.



DILUIZIONE

2 parti di ANCOMUR con 1 parte di acqua pulita in volume

TEMPO DI ATTESA PER APPLICAZIONE SUCCESSIVA

Minimo 4 ore ma non oltre 3 giorni.

RESA

Circa 0,250-0,300 Kg/mq in funzione dell'assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO

A pennello o rullo di lana.

COMPATIBILITÀ

In genere con tutti i materiali da costruzione poco assorbenti.

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato fisico	Liquido giallo pastoso
Granulometria	$\leq 0,5$ mm
Ph	8-8,5
Adesione di intonaco su cls trattato	$> 0,4$ N/mm ²
Temperatura minima per la filmazione della pellicola	+ 5° C
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)	≤ 30 gr/lt
Contenuto di VOC	≤ 5 gr/lt
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE	H/BA

CERTIFICAZIONI

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

VOCE DI CAPITOLATO

Per migliorare l'adesione di intonaci di sottofondo base calce e cemento, intonaci minerali colorati e rasature cementizie su supporti in cemento armato, lisci ed in genere poco assorbenti o come isolamento di supporti cementizi nel caso di applicazione di intonaci base calce e gesso, sarà applicato promotore di adesione esente da solventi a base di speciali resine in dispersione acquosa, inerti silicei e additivi sperimentati per lo specifico impiego, da diluire al 50% con acqua, tipo **"ANCOMUR"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15, applicato a pennello o rullo di lana, con un consumo variabile di circa 0,250-0,300 Kg/mq a seconda della natura del supporto, ottenendo una superficie perfettamente aderente ai supporti e particolarmente ruvida con valori di adesione di intonaco su cls trattato $> 0,4$ N/mm².

Revisione 06.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

