

CHIARA



**IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15**

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante lavabile acrilica per interni di ottima qualità e copertura, tixotropica, traspirante, antimuffa, ottimo punto di bianco e resistenza al lavaggio. Conforme ai **criteri ambientali minimi CAM** punto 2.4.15

COLORE

Bianco o colori cartella.

CONFEZIONI

Fusti di plastica da Lt. 4 – 14.

COMPOSIZIONE

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, inerti rigorosamente selezionati, pigmenti inorganici inalterabili nel tempo ed additivi sperimentati per migliorare la lavorabilità.

UTILIZZO

Per la tinteggiatura interna di superfici sia nuove che vecchie come intonaci civili a base di gesso e a base di cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso, carte da parato, legno e supporti in genere non ferrosi. Ottima per la ritinteggiatura.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Effettuare una prima mano di preparazione del fondo con fissativo isolante ad alta penetrazione **“PREVIT”** diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Eseguire poi stuccatura parziale o rasatura completa dopo almeno 6/12 ore con **“MALVISTUK”** stucco in pasta o **“MICRORAS SB”** stucco in polvere per interno.
- Applicare poi una mano di fissativo **“PREVIT”** per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Applicare poi una prima mano del prodotto diluita al 40/45% in volume con acqua pulita.
- Applicare poi una seconda mano del prodotto diluita al 30/35% in volume con acqua pulita.
- Applicare a rullo tal quale.
- Tempo di attesa tra prima e seconda mano almeno 6 ore.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in presenza di forte vento.
- Non applicare su supporti freschi.
- Non applicare in esterno.
- **CHIARA** va lavorata a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.





PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA

Opaca, lavabile, ottima adesione, buona dilatazione, traspirante, idrorepellente, antimuffa, antibatterica.

DILUIZIONE

Dal 30% al 45% in volume con acqua pulita; a rullo pronto all'uso.

MODO DI IMPIEGO

Pennello, spruzzo e rullo.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 4 ore al tatto.

COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

1,650 Kg/lit

Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251

71%

PH

$\geq 8,5$

Viscosità

55.000mPa*s

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

Resa teorica

9/10 mq/lit per mano

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

≤ 30 gr/lit

Contenuto di VOC

≤ 16 gr/lit

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

A/BA

CERTIFICAZIONI

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

VOCE DI CAPITOLATO

La protezione e decorazione interna sarà realizzata con idropittura lavabile per interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa, tipo **"CHIARA"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15, applicato in due mani a pennello o a spruzzo diluizione dal 30% al 45% in volume con acqua pulita; a rullo pronto all'uso, con una resa di 9/10 mq/lit per mano su superfici trattate preventivamente con primer **"PREVIT"**.

Revisione 06.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713

Numero Verde
800 - 142 999

FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com