

FINISH



VERNICE ACRILICA SALVAGUAINA • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE • CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15

DESCRIZIONE

E' una vernice acrilica ideata per la protezione e decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere. **Conforme ai criteri ambientali minimi CAM punto 2.4.15**

COLORE

Bianco, rosso, verde, grigio, colori cartella.

CONFEZIONI

Fusti di plastica da kg. 5 – 20.

CARATTERISTICHE

Una scelta accurata e selettiva delle materie prime ci consente di realizzare un prodotto altamente qualitativo che aderisce perfettamente al supporto. Prodotto in vari colori, rappresenta la soluzione ideale sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico. Infatti, la gamma dei colori del FINISCH consente di personalizzare ed arricchire espressivamente coperture sia civili che industriali, offrendo al progettista la possibilità di inserire la costruzione in modo equilibrato nell'ambiente

circostante. Respinge le radiazioni solari riducendo conseguentemente l'assorbimento di calore, consente una lunghissima durata della impermeabilizzazione.

COMPOSIZIONE

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, pregiate farine di quarzo micronizzate ed inerti rigorosamente selezionati, pigmenti inorganici e terre colorate inalterabili nel tempo ed additivi sperimentati per migliorare la lavorabilità.

UTILIZZO

A protezione e colorazione di manti bituminosi e di coperture impermeabilizzate a base bitume— polimero, finiture di strutture metalliche previo sottofondo bituminosi protettivo, di opere murarie grezze o intonacate, prefabbricati in genere, ecc.

DISPONIBILITÀ

FINISH/E
FINISH/N
FINISH/S

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Per applicazione a pennello o airless eseguire una prima mano del prodotto diluita al 10/20% in peso con acqua pulita, una seconda mano del prodotto diluita al 5% in peso con acqua pulita.
- Per applicazione a rullo eseguire due mani senza diluizione.
- Attendere la completa essiccazione o almeno 24 ore prima di eseguire la seconda mano.
- Si consiglia l'applicazione su impermeabilizzazioni ex-novo dopo l'invecchiamento della membrana bituminosa per almeno 30/60 giorni.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Non applicare su supporti freschi di applicazione.
- Proteggere dall'acqua i supporti decorati per almeno 48 ore.
- L'effetto cromatico può variare in funzione delle condizioni ambientali e dei tempi di applicazione; si consiglia di non applicare il prodotto in tempi diversi.
- Si consiglia di non effettuare rappezzi in quanto resteranno visibili.
- Acquistare il materiale necessario in un'unica partita.
- **FINISH** va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.



PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA

Opaca, ottima resistenza alle dilatazioni ed alle intemperie, ai raggi ultravioletti ed agli alcali, elevato potere riempente, ottima copertura ed una sicura inalterabile nel tempo.

DILUIZIONE

Dal 5% al 20% in peso con acqua pulita; a rullo pronto all'uso.

MODO DI IMPIEGO

Pennello, spruzzo e rullo.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 5 ore al tatto.

COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251

PH

Viscosità media

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

Resa teorica $\pm 10\%$

Valore limite UE del contenuto di VOC (2007)

Contenuto di VOC

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

TIPO E

1,700 Kg/lt

74%

≥ 8

50.000mPa*s

+5°C

250 gr/mq per mano

≤ 40 gr/lt

≤ 8 gr/lt

C/BA

TIPO N/S

1,650 Kg/lt

75%

≥ 8

50.000mPa*s

+5°C

210 gr/mq per mano

≤ 40 gr/lt

≤ 6 gr/lt

C/BA

CERTIFICAZIONI

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

VOCE DI CAPITOLATO

La protezione e decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere sarà realizzata con idropittura acrilica a base di pregiate farine di quarzo micronizzate, tipo **"FINISH"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15, applicato in due mani a pennello o a spruzzo diluizione dal 5% al 20% in peso con acqua pulita; a rullo pronto all'uso, con un consumo medio di 210/250 gr/mq per mano di prodotto diluito.

Revisione 06.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

