

gumgum spray

Prodotto
In fase
di Certificazione CAM



STRATO RESILIENTE FONOIMPEDENTE IN GRANULI DI GOMMA PREMISCELATA

COMPOSIZIONE	Strato anticalpestio da realizzarsi direttamente in cantiere, in granuli di gomma SBR premiscelata, in curva granulometrica controllata con speciali leganti selezionati e predosati, confezionata in sacchi, da additivatore con parte B (liquida), per applicazione meccanica o manuale.
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	- Gomma SBR in granuli premiscelati (parte A): sacchi da 24 kg. - Additivo liquido (parte B): tanica da 20 lt o cisternetta da 1000 lt - Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dall'acqua. Consumare entro 6 mesi.
PREPARAZIONE	1 sacco di gomma (parte A) + 2,5 lt di additivo liquido (parte B) + circa 12 lt di acqua.
CONSUMO	2,25 kg/m ² spessore 6 mm - 3 kg/m ² spessore 8 mm - 3,75 kg/m ² spessore 10 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE	- Strato resiliente per la riduzione dei rumori impattivi nei sistemi anticalpestio a massetto galleggiante, particolarmente adatto nella realizzazione di massetti galleggianti con ridotto spessore, anche in presenza di impianti senza strato di livellamento. - Riduzione dei rumori impattivi su scale. - Strato fonoimpedente da applicare in intercapedine di partizioni verticali doppie in laterizio e su pareti in laterocemento. - Realizzazione di strati separatori sotto parete o di rivestimento di ponti acustici in genere come pilastri e travi in calcestruzzo. - Trattamento fonoimpedente di cavedi per passaggio impianti, di singole tubazioni di scarico in PVC o in genere similari.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto deve essere pulito, sufficientemente solido, privo di parti incoerenti, polveri e residui di altri materiali.
POSA IN OPERA	Per indicazioni di dettaglio consultare il "Manuale di posa Gum Gum Spray". Applicazione con macchina intonacatrice con vasca di premiscelazione correttamente allestita: - Versare nella tramoggia di miscelazione il sacco di gomma (parte A), idratare con circa 12 lt di acqua pulita aggiungendo 2 lt di additivo (parte B). - Miscelare per almeno 2 minuti e comunque fino ad ottenere un'ideale miscela. Ad impasto avvenuto scaricare la miscela nella tramoggia sottostante. - Iniziare la fase di posa dopo aver inumidito il tubo porta materiale (operazione da eseguirsi solo per il primo impasto). - Possibilità di utilizzo di tubo porta materiale fino a 20 m. - Ugello pistola Ø 14 mm. Applicazione manuale: con betoniera, mescolatore orizzontale o trapano con frusta. - Versare nell'apposito contenitore il sacco di gomma (parte A), idratare con circa 12 lt di acqua pulita aggiungendo 2 lt di additivo (parte B). - Miscelare per almeno 2 minuti e comunque fino ad ottenere un'ideale miscela. - Iniziare la fase di posa utilizzando una spatola metallica liscia. Tempo di applicazione con applicazione manuale: circa 30 minuti a +20°C e 70% U.R. N.B. Il prodotto miscelato può restare nel contenitore fino a 60 minuti a +20 °C e 70% U.R. È possibile aggiungere 1/2 litro di acqua pulita per sacco rimescolando il prodotto per 1 minuto e comunque fino ad ottenere un'ideale miscela.



CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Pedonabilità:	ca. 24/36 ore a spessore 6 mm (in funzione delle condizioni climatiche ed all'assorbimento della superficie di ancoraggio)	—
	Percentuale di materiale riciclato:	89%	—
	Colore:	nero	—
	Spessori Applicabili:	da 6 a 10 mm	—
	Conducibilità termica λ_0 :	0,063 W/mK	UNI EN 12667
	Rigidità dinamica apparente s' :	20 MN/m ³ (valore medio)*	UNI EN 29052:1
	Riduzione del livello di rumore da calpestio $\Delta L'_n$ (prova in opera):	25 db	UNI EN ISO 16283-2
	Riduzione del livello di rumore da calpestio $\Delta L'_w$:	18 db	UNI EN ISO 10140-3
	Comprimibilità:	0,6 mm*	UNI EN 12431
AVVERTENZE	Temp. ambientale per l'applicazione:	5 °C ÷ 30 °C ÷	—
	- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari o con temperature superiori a +35 °C. Se la posa viene effettuata sotto i raggi diretti del sole vanno prese le necessarie precauzioni (come rete copri impalcatura o altro). - Non applicare sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +5 °C o con pericolo di gelate. In ogni caso non aggiungere mai prodotti antigelivi. - Applicare con umidità relativa compresa tra il 45% e 80%. Non applicare con umidità relativa troppo bassa. - Per gli aspetti applicativi ed esecutivi di dettaglio consultare il "Manuale di posa Gum Gum Spray" o contattare l'Ufficio Tecnico K.G. Bontira.		

Valore ottenuto su spessori 6 mm



**Macchina per la
miscelazione ed
il pompaggio,
di Gum Gum,
spray,
autolivellanti
ed intonaci.**



Miscelazione Gum Gum



Spruzzatura battiscopa



Spruzzatura soffitti



Spruzzatura pareti e intercapedini



Spruzzatura pavimento



Spruzzatura scale