



# INTOCEM B



**PREMISCELATO BASE CALCE NATURALE E CEMENTO BIANCO PER INTONACI DI SOTTOFONDO REI 180 - Conforme alla norma UNI EN 998-1**

## DESCRIZIONE

Intonaco a base di calce naturale e cemento bianco, per intonaci di sottofondo interni ed esterni, ad elevato e costante livello qualitativo, prodotto con impianto automatizzato, da applicare con intonacatrice o a mano. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.

## COMPOSIZIONE

Calce naturale, cemento bianco, inerti calcarei selezionati di granulometria da 0 a 1,3 mm, additivi naturali sperimentati per lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di adesione e lavorabilità. Tipo “FR” una speciale composizione di fibre appositamente studiata.

## CARATTERISTICHE

Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, grazie all'utilizzo di impianti di frantumazione propri, producono con la sola aggiunta di acqua una malta eccezionalmente plastica e facilmente lavorabile. Utilizzata come intonaco si applica direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna. Non fessura, non distacca, è traspirante e resistente all'urto. Costituisce il fondo ideale per qualsiasi tipo di rivestimento superficiale come: pitture, graffiati, intonaci di finitura, piastrelle, ecc.

Per il tipo “FR”, l'impiego di fibre conferisce alla malta indurita maggiore duttilità e resistenza agli agenti aggressivi ed alle escursioni termiche, migliora la distribuzione delle sollecitazioni e riduce le microfessurazioni indotte dalle sollecitazioni esterne, conferisce maggiore resistenza alle vibrazioni, pertanto è particolarmente indicato per edifici in muratura sottoposti a sollecitazioni dovute a vicinanza con strade, ferrovie, ecc.

## DISPONIBILITÀ

- **INTOCEM B:** Bianco naturale;
- **INTOCEM B FR:** Bianco naturale Fibrorinforzato;

## UTILIZZO

L'**INTOCEM B** è un intonaco di fondo da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi quali laterizio, laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, cemento armato, solai in laterizio armato, ecc, mediante applicazione a macchina o a mano.

## APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Necessità di bagnare preventivamente le pareti particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
- Da impastare a mano, in betoniera o con miscelatore a basso numero di giri fino a che l'impasto sia omogeneo; con intonacatrice regolando il flussimetro fino a densità ottimale.
- L'**INTOCEM B** può essere applicato a diversi spessori, si consiglia per una sola mano di non superare cm 1/1,5. In caso di più mani lasciar trascorrere tra le due passate minimo due ore. Dopo l'applicazione dell'**INTOCEM B** è necessario spugnare la superficie per renderla uniforme con l'apposito frattazzo di spugna e previa bagnatura con acqua o “grattarla” per renderla adatta a ricevere la successiva finitura.
- Lo spessore minimo di prodotto finito non deve essere inferiore a cm 1.
- In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidità, si consiglia di proteggere dalla rapida essiccazione inumidendo i supporti.
- Per irregolarità superiori a cm 2 eseguire riempimento con **INTOCEM B** da lasciar maturare almeno 48 ore avendo cura di non impastare con troppa acqua per evitare una diminuzione della resistenza meccanica.



- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare su supporti in gesso, rivestimenti sintetici, pitture.
- Non applicare in pieno sole o con forte vento.
- Non applicare su supporti freschi di applicazione.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare in presenza di pioggia battente.
- Non aggiungere altri materiali al prodotto.
- Applicare su supporti in cemento armato preventivamente trattati con aggrappante **“ANCOMUR”**.
- Applicare su supporti in tufo, pietre, murature miste, preventivamente trattati con rinzafo **“INTOBETON/R”**.
- Su blocchi in cemento cellulare eseguire adeguata preparazione con aggrappante **“INTOAGGRAPPO”**.
- L'**INTOCEM B** va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.

## RESA

14 kg/mq per cm di spessore.

## IMBALLO

Sfuso in silo.

Sacchi di carta multistrato con film protettivo da 25 Kg. su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

## DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 998-1

<b>Acqua d'impasto</b>	~21-23%
<b>Granulometria EN 1015-1</b>	≤ 1,3 mm
<b>Peso specifico EN 1015-10</b>	1.400 kg/m <sup>3</sup> ± 5%
<b>Tempo di lavorabilità EN 1015-9</b>	2 ore
<b>Ritiro plastico in cond. Termoigr. Standard</b>	Assente
<b>Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11</b>	3,0 N/mm <sup>2</sup> (categoria CS II)
<b>Resistenza a flessione a 28 gg EN 1015-11</b>	1,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione su laterizio EN 1015-12</b>	0,5 N/mm <sup>2</sup> FP: A
<b>Coef. di resistenza al passaggio del vapore EN 1015-19</b>	μ ≤ 10
<b>Assorbimento d'acqua capillare EN 1015-18</b>	Classe “W0”
<b>Reazione al fuoco EN 998-1</b>	Classe “A1”
<b>Conducibilità termica EN 1745 p.A.12</b>	λ <sub>10,dry,mat</sub> = 0,43 W/mK
<b>Durabilità</b>	NPD
<b>Nocività - Regolamento CE 1272/08</b>	VEDI SDS
<b>Classificazione UNI EN 998-1</b>	<b>GP-CSII-W0/DOP nr. 55</b>
<b>Resistenza al fuoco secondo D.M.del 16/02/2007</b>	<b>REI 180</b>

## VOCE DI CAPITOLATO

Le pareti interne ed esterne saranno intonacate con intonaco premiscelato, base calce naturale e cemento bianco, tipo **“INTOCEM B”** o **“INTOCEM B FR”** fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre appositamente studiata, della **MALVIN S.r.l.**, applicato a mano o a macchina e da impastare con sola aggiunta d'acqua, con un consumo di 14 kg/mq per cm di spessore, con resistenza a compressione a 28 gg di 3,0 N/mm<sup>2</sup> (categoria CS II).

Revisione 03.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**MALVIN**

