

MALVINSTOP



PRIMER PER INCAPSULAMENTO TEMPORANEO DEL CEMENTO AMIANTO • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE • CONFORME ALLA NORMA UNI 10686 TIPO D • CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15

DESCRIZIONE

E' un primer idoneo quale incapsulante temporaneo per il pretrattamento delle lastre in cemento-amianto destinate alla rimozione secondo la norma UNI 10686 tipo D (arrestare in modo non definitivo il rilascio di fibre di amianto dalle lastre e consentirne la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento operando in sicurezza). Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15

COLORE

Rosso.

CONFEZIONI

Taniche di plastica da Lt 5 – 20.
Cisternetta da 1000 lt

COMPOSIZIONE

A base di copolimeri in dispersione acquosa, ossidi di ferro, additivi specifici.

CARATTERISTICHE

Una scelta accurata e selettiva delle materie prime ci consente di realizzare un prodotto altamente qualitativo che aderisce perfettamente al supporto. Prodotto in colore rosso per consentire la visualizzazione delle superfici trattate, rappresenta la soluzione ideale per l'incapsulamento temporaneo.

UTILIZZO

Idoneo quale incapsulante temporaneo per il pretrattamento delle lastre in cemento-amianto destinate alla rimozione secondo la norma UNI 10686 tipo D.

APPLICAZIONE

- Gli operatori addetti all'intervento di rimozione del cemento amianto devono essere provvisti di adeguati mezzi di protezione come per legge.
- Diluire 1 parte di prodotto con 0,25 parti d'acqua pulita.
- Applicare **MALVINSTOP** su entrambe le superfici del cemento amianto.
- Procedere alla rimozione facendo attenzione allo smontaggio di tutti i sistemi di fissaggio per evitare il danneggiamento delle lastre.
- Manovrare con cura le lastre per evitare possibili lesioni con conseguenti dispersione di fibre.
- Accatastarle e palettizzarle in modo da consentire una agevole movimentazione.
- Trattare nuovamente il pallet da movimentare ripetendo l'operazione di spruzzatura con **MALVINSTOP**.
- Sigillare e imballare il pallet con plastica idonea.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in presenza di pioggia battente.
- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Spessore di applicazione 80-150 µm.
- **MALVINSTOP** va applicato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.



RESA

Circa 4/5 mq/lt di prodotto diluito, spessore film 80-150 µm, in funzione dell'assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO

Pennello, rullo e a spruzzo

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 1 ora al tatto.

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

Consistenza

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

Punto di infiammabilità a vaso chiuso ASTM D-3828-8F

Residuo secco

Diluizione

Residuo secco diluito

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

Contenuto di VOC

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

1,05 Kg/lt

Liquido fluido

+5°C

Non infiammabile

50% $\pm 2\%$

25 % con acqua

40% $\pm 2\%$

≤ 30 gr/lt

≤ 2 gr/lt

H/BA

CERTIFICAZIONI

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

VOCE DI CAPITOLATO

L'incapsulamento temporaneo per il pretrattamento delle lastre in cemento-amianto destinate alla rimozione secondo la norma UNI 10686 tipo D (arrestare in modo non definitivo il rilascio di fibre di amianto dalle lastre e consentirne la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento operando in sicurezza) sarà realizzato con prime a base di copolimeri in dispersione acquosa, tipo **"MALVINSTOP"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15, applicato diluito 1 parte di prodotto e 0,25 parti d'acqua in uno spessore di 80-150 µm a pennello o a spruzzo, con una resa di 4/5 mq/lt di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

Revisione 06.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

