

POMPEI PRIMER



**FONDO DI PREPARAZIONE PER LINEA SILICATI • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15**

DESCRIZIONE

Fondo minerale di preparazione a base di silicato di potassio ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione del fondo per la linea ai silicati su superfici interne ed esterne. Pompei Primer possiede quindi eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, permettendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua ed innescando il processo di silicatizzazione; uniformando in oltre l'assorbimento dei supporti trattati, lasciando però inalterata la traspirabilità delle superfici. **Conforme ai criteri ambientali minimi CAM punto 2.4.15**

COLORE

Incolore e colori cartella.

CONFEZIONI

Taniche di plastica da Lt.5 – 10 – 20.

COMPOSIZIONE

A base di silicati di potassio in dispersione acquosa, particolari leganti ed additivi specifici.

UTILIZZO

Su mura nuove o vecchie, deboli e inconsistenti o non uniformi nell'assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di finitura della linea silicati.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Rimuovere accuratamente le eventuali vecchie pitture o rivestimenti sintetici.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Intervenire su fessure e buchi con stucco in polvere per esterno **"INTORAS M o MC"**.
- Applicare poi una mano di fondo **"POMPEI PRIMER"** per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita in rapporto di 1:1. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Non applicare su supporti freschi.
- Non applicare su supporti trattati con pitture o rivestimenti sintetici.
- **POMPEI PRIMER** va lavorato a temperatura compresa tra + 8 ° C e + 30 ° C.
- Tempo di sovrapposizione 12/24 ore.
- Può essere utilizzato nella diluizione della miscela di **POMPEI PITTURA** per eseguire la seconda mano, ottenendo così effetti antichizzati nella finitura.



POMPEI PRIMER



DILUIZIONE

1 parte di prodotto e 1 parte di acqua pulita.

RESA TEORICA

8-10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO

Pennello.

PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA

Insaponabile, diminuisce l'assorbimento riducendolo quasi a zero, non pellicolante, ad elevatissimo potere penetrante, non altera la traspirabilità del supporto.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 2/3 ore al tatto.

DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

1,030 Kg/lt

Consistenza

liquido fluido

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

≤ 30 gr/lt

Contenuto di VOC

≤ 1 gr/lt

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

H/BA

CERTIFICAZIONI

Testato secondo la ETAG 004.

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

VOCE DI CAPITOLATO

Le pareti interne ed esterne saranno preparate al ricevimenti di finiture colorate della linea silicati con fondo di preparazione a base di silicati di potassio ad alto potere penetrante, ancorante e riconsolidante, promotore di silcatizzazione, tipo **"POMPEI PRIMER"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15, applicato a pennello, da diluire con acqua pulita in rapporto di 1:1, con una resa di 8/10 mq/lt di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

Revisione 06.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713

Numero Verde
800 - 142 999

• FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com • www.malvinsrl.com