

PREVIT COL



FISSATIVO MURALE COLORATO COPRENTE AD ALTA PENETRAZIONE • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE • CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15

DESCRIZIONE

Fissativo murale colorato coprente a base di microemulsioni acriliche in dispersione acquosa ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione di sottofondo per idropitture e rivestimenti minerali e sintetici su superfici interne ed esterne. Conforme ai **criteri ambientali minimi CAM** punto 2.4.15 Le ridotte dimensioni delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, permettendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua e uniformando così l'assorbimento dei supporti trattati.

COLORE

Bianco o colori cartella.

CONFEZIONI

Taniche di plastica da Lt. 5 - 10 - 20.



COMPOSIZIONE

A base di microemulsioni acriliche in dispersione acquosa, pigmenti inorganici e terre colorate inalterabili nel tempo e additivi specifici.

UTILIZZO

Su mura nuove o vecchie, deboli e inconsistenti o non uniformi nell'assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di idropitture o rivestimenti minerali e sintetici.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Intervenire su fessure e buchi con **"MALVISTUK"** stucco in pasta o **"MICRORAS SB"** stucco in polvere per interno o **"INTORAS M o MC"** stucco in polvere per esterno.
- Applicare poi una mano di fissativo **"PREVIT COL"** per uniformare l'assorbimento diluito 1:2 con acqua pulita a secondo l'assorbimento del supporto.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Non applicare su supporti freschi.
- **PREVIT COL** va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Tempo di sovrapposizione 6/12 ore.

PREVIT COL



DILUIZIONE

1:2 con acqua pulita.

RESA

8/10 mq/lt per mano di prodotto diluito, in funzione dell'assorbimento del supporto.

COMPATIBILITA'

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

MODO DI IMPIEGO

A pennello o a rullo o a spruzzo.

CERTIFICAZIONI

Testato secondo la ETAG 004

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

1,25 Kg/lt

Consistenza

Liquido fluido

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

≤ 30 gr/lt

Contenuto di VOC

≤ 1 gr/lt

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

H/BA

VOCE DI CAPITOLATO

Le pareti interne ed esterne saranno preparate al ricevimenti di idropitture e rivestimenti minerali e sintetici con fissativo a base di microemulsioni acrilici in dispersione acquosa ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante, tipo **"PREVIT COL"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15., applicato a pennello o a rullo o a spruzzo e da diluire 1:2 con acqua pulita, con una resa di 8/10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

MALVIN

Revisione 04.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713

Numero Verde
800 - 142 999

• FAX + 39 081 5029748

• commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com