

# TRASPIRANTE



**IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE • CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15**

## DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interni, di ottima qualità, tixotropica, a struttura non filmogena, di ottima copertura e punto di bianco, non ostacola la traspirazione, quindi traspirante ed antimuffa, particolarmente indicato per bagni, cucine e in genere locali soggetti a formazione di fenomeni di condensa. Conforme ai criteri **ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15

## COLORE

Bianco.

## CONFEZIONI

Fusti di plastica da Lt. 4 - 14.

## COMPOSIZIONE

A base di resine copolimere in dispersione acquosa, inerti rigorosamente selezionati, pigmenti inorganici inalterabili nel tempo ed additivi sperimentati per migliorare la lavorabilità.

## UTILIZZO

Per la tinteggiatura interna di superfici sia nuove che vecchie come intonaci civili a base di gesso e a base di cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso, carte da parato, legno e supporti in genere non ferrosi. Ottima per la ritinteggiatura

## APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Effettuare una prima mano di preparazione del fondo con fissativo isolante ad alta penetrazione **"PREVIT"** diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Eseguire poi stuccatura parziale o rasatura completa dopo almeno 6/12 ore con **"MALVISTUK"** stucco in pasta o **"MICRORAS SB"** stucco in polvere per interno.
- Applicare poi una mano di fissativo **"PREVIT"** per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Applicare poi una prima mano del prodotto diluita al 40/45% in volume con acqua pulita.
- Applicare poi una seconda mano del prodotto diluita al 30/35% in volume con acqua pulita.
- Applicare a rullo tal quale.
- Tempo di attesa tra prima e seconda mano almeno 6 ore.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in presenza di forte vento.
- Non applicare su supporti freschi.
- Non applicare in esterno.
- **TRASPIRANTE** va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.

# TRASPIRANTE



## PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA

Opaca, buona resistenza, ottima adesione, traspirante, antimuffa, antibatterica.

## DILUIZINE

Dal 30% al 45% in volume con acqua pulita; a rullo pronto all'uso.

## MODO DI IMPIEGO

Pennello, spruzzo e rullo.

## TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 4 ore al tatto.

## COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

## DATI TECNICI

**Peso specifico  $\pm 5\%$  UNI EN ISO 2811-1**

1,700 Kg/lit

**Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251**

71%

**PH**

$\geq 8,5$

**Viscosità**

55.000mPa\*s

**Temp. minima per la filmaz. della pellicola**

+5°C

**Resa teorica**

8/10 mq/lit per mano

**Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)**

$\leq 30$  gr/lit

**Contenuto di VOC**

$\leq 12$  gr/lit

**Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE**

A/BA

## CERTIFICAZIONI

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

## VOCE DI CAPITOLATO

La protezione e decorazione interna sarà realizzata con idropittura traspirante per interni a base di resine in dispersione acquosa, tipo **"TRASPIRANTE"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15, applicato in due mani a pennello o a spruzzo diluizione dal 30% al 45% in volume con acqua pulita; a rullo pronto all'uso, con una resa di 8/10 mq/lit per mano, su superfici trattate preventivamente con primer **"PREVIT"**.

Revisione 06.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**MALVIN**



**SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)**  
**TEL. + 39 081 8132780 - 5029713**  **800 - 142 999** • **FAX + 39 081 5029748** • **commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com**