

Vejledning

Kalkmaling – dækkende/rulbar til inden- og udendørs brug



Kalkmaling er et naturprodukt, der indeholder ren lufthærdende kalk, farvepulver (jernoxider) og ca. 2% organisk binder (for bedre vedhæftning og mindre afsmitning).

Malingen dækker på kalk, cement, gips, puds eller finpuds, sandspartlede overflader, grundpapir, mursten, blokke og beton. Med kalkmaling elimineres/forebygges råd, skimmel og svamp – sundt hus og indeklima!

Forbehandling

Overfladen skal være ren og fri for jord, snavs, alger. Løstsiddende flader af eksisterende kalk eller puds skal fjernes. **NB!** Overfladen skal forvandes med let vandspray med rent vand, så den fremstår mørk og fugtig, ikke våd, inden påføringen påbegyndes.

Blanding

Fyld spanden halvt op med vand. Tilsæt kalken under forsigtig omrøring med almindeligt piskeris, og undgå støvdannelse. Rør indtil al kalken er klumpfri og opløst og hæld derefter vand op til den stiplede linje på spanden og rør igen til ensartet konsistens er opnået.

På grove eller meget sugende overflader bør første lag tilsættes 1/3 ekstra vand. Man kan med fordel blande kalkmalingen et døgn før brug.

Brugsvejledning

Kalkfarverne skal omrøres grundigt lige før brug og jævnlige under brug. Denne maling kan påføres med rulle. Det er vigtigt at vente 12 timer mellem hvert lag, da det giver malingen den fornødne tørreperiode.

- Malingen påføres med rulle eller pensel af god kvalitet
- Kalkmalingen må ikke påføres på glatte eller polerede vandafvisende overflader
- Vent med at behandle pudsede eller spartlede overflader til disse er afhærdede
- Arbejd ikke i direkte sol eller i temperaturer under 8°C eller over 30°C, eller i perioder med meget høj luftfugtighed
- Beskyt mod stærk vind eller direkte sol, for at undgå for hurtig udtørring.

Forbrug

1 liter færdig blandet kalkmaling rækker til 4-6m². 2 lag anbefales normalt.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt i lukket emballage. Oprørt kalkfarve kan gemmes i op til et år i lukket emballage.

NB! Oprørt kalkfarve tåler ikke frost.

→ Gode råd

- Arbejd ikke i temperaturer under 8°C eller over 30°C eller i meget fugtigt miljø.
- Beskyt nykalkede områder fra direkte sol, tørrende vind og regn i 3 til 4 dage efter endt arbejde.
- Alle nypudsede overflader skal være afhærdede før de kalkes.
- Bland gerne indfarvet kalkmaling op dagen før brug, for at opløse farveoxidene.
- Overfladen skal altid forvandes før kalkning. Brug almindeligt rent vand og påfør med en kalkkost/pensel eller en vandforstøver.
- Påfør med en rulle eller langhåret pensel med naturhår af god kvalitet i korte, krydsende strøg.
- Rul/pensl kalkmalingen ud på overfladen i tynde lag, men så alle små fordybninger eller revner fyldes.
- Rør jævnlige under påføringen med en rørepind eller piskeris
- 2 lag er almindeligvis tilstrækkeligt.
- Vent 12-24 timer mellem hvert lag.
- Ved arbejde på store områder skal kanter og overgange holdes fugtige så de ikke tørrer ud og danner synlige streger.
- Hold overfladen fugtig under arbejdet med let vandspray hvis det er nødvendigt.
- Der bør bruges tilstrækkeligt mandskab til at gennemføre store områder uden at danne tørre samlinger og overgange.
- Færdiggør altid hele vægge eller sammenhængende områder til hjørner, nedløbsrør eller lignende i en arbejdsgang for at undgå farveforskelle.