

Isochaux

isoleringsmørtel/hæftemørtel

Anvendes på de fleste materialer, herunder pudsede overflader, gipsplader, træplader, fliser, fastsiddende tapet, lakerede og malede overflader, hård og vandafvisende cementpuds, beton og maskinsten.

Farve: Lys grå.

Emballage: 30 kg poser.

Holdbarhed: 6 måneder i lukket pose, opbevares tørt og ventileret.

Blanding: 6-7 liter vand pr. 30 kg. pose. Blandes i 5-10 min med piskeris på boremaskine eller blandemaskine.

Forbrug: 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Udførelse

Isochaux påføres på ren og støvfri overflade. Ved samlinger af forskellige materialer, lægges en net armering (maskestørrelse: 10 x 10 mm) over samlingen med 150 mm til hver side. Pudses sammen med pudsebræt eller filtsebræt til den ønskede finish.

Trækning af gesimser og profiler

Da Isochaux isoleringsmørtel har 0% svind, er den særdeles velegnet til at trække gesimser, murbånd, profiler omkring vinduer og døre eller anden dekoration af murværket.

Efterbehandling

Kan lægges som bund for NHL tyndpuds. Tyndpudsen trækkes på i et lag på ca. 3 mm mens Isochaux stadig er våd men tilstrækkeligt afhærdet til at bære NHL tyndpudsen.

Kan males med kalkmaling eller silicatmaling når den er tilstrækkeligt afhærdet.

Tyndpudsning

Isochaux kan tyndpuds med NHL3,5 mørtel 0-1 mm 1:2,5, evt. indfarvet.

