



LERAI NORDEN

Ekologisk nyproduktion & renovering

Lera I Norden AB

info@lerainorden.se

www.lerainorden.se

L I N 3.51

Lera I Norden

L I N 3.51 är ett kalkmurbruk avsett för Isohemp hampablock.
Produkten är baserad på hydraulisk kalk och sand i fraktion 0-1mm
L I N 3.51 är avsett för murning av Isohemp hampablock

Teknisk data

Råmaterial: Hydraulisk kalk, sand

Användningsområde: Inomhus och utomhus

Sortering/Fraktion: 0-1mm

Innehåll av fibrer (JA/NEJ) : Nej

Fogtjocklek: 3mm

Materialåtgång: Beroende på blockformatet.

Förpackning

25kg säck

Hållbarhet

Hållbarheten på produkten är 6mån

Användning

Blanda hampamurbruk med tvångsblandare/planblandare i ca 10min tillsammans med 7-8lit vatten per 25kg torrbruk. Mindre mängder blandas enklast med omrörare/visp i balja eller hink. Det färdiga murbruket skall vara smidigt, finfördelat, Se till att underlaget är stabilt, torrt och dammfritt. Murning utförs alltid på ett glidskikt av grundmurspapp eller liknande.

Säkerhetsföreskrifter

Handskar, skyddsglasögon och skyddskläder ska tillämpas för att skydda ögon och huden. Undvik att andas in torrt damm vid blandningen (använd munskydd med partikelfilter)

Cirkuläritet/Återvinning

Produkten är helt naturlig genom kalk ochg ballast. Pappersförpackning sorteras som brännbart och pallen hanteras enligt Byggpalls retursystem, läs mer på www.byggpall.se

Friskrivningsklausul

Vårt ansvar är begränsat till av oss levererade produkters tekniska egenskaper för den användning som var känd för oss när vi sålde produkten. Vi friskriver oss från allt ansvar för fel orsakade av eller relaterade till kulör eller kulörförändringar, felaktigt utförande eller produkternas användning på olämpligt eller bristfälligt underlag eller i olämplig miljö. Vi erinrar om att lerbaserade produkter åldras på ett naturligt sätt och att underhållsintervallen varierar beroende på byggnadens läge, utsatthet, beskaftenhet m.m.