



LERA I NORDEN

EKOLOGISK NYPRODUKTION & RENOVERING

Lera I Norden AB

info@lerainorden.se
www.lerainorden.se

L I N 4.51

Lera I Norden

L I N 4.51 Ytfinish BRUN är ett lerspackel för invändiga ytor. Produkten kan appliceras på tidigare lerputsade underlag, men även på underlag av kalkputs, fibergips och gipsskiva och utgör färdig yta efter bearbetning till önskat utseende. Produkten är baserad på Skånsk ishavslera, filler samt tillsatsmedel.

L I N 4.51 Ytfinish BRUN rekommenderas där naturlig lerkulör önskas. Produkten kan även pigmenteras i flertal kulörer.

Produkten rekommenderas till applikation inomhus och bidrar till ett förbättrat inomhusklimat på grund av sina goda hygroskopiska egenskaper, genom att lera jobbar aktivt med att buffra och avge fukt och på så sätt hjälper till att hålla en jämn relativ luftfuktighet (RF) invändigt under årets alla årstider.

Teknisk data

Råmaterial: Skånsk ishavslera, filler, cellulosa, naturlatex

Användningsområde: Inomhus

Sortering/Fraktion: 0-0,01mm

Innehåll av fibrer (JA/NEJ) : Nej

Applicering: Ytfinish rekommenderas att appliceras i 2st omgångar

Materialåtgång: 0,8-1kg/m² för två skikt

Förpackning

20kg säck

Hållbarhet

Hållbarheten på produkten är oändlig

Användning

Blanda LIN 4.51 Ytfinish BRUN med snabbgående omrörare/visp i ca 10min tillsammans med rekommenderad vattenmängd på ca 0,2lit/kg pulver så att du får önskad konsistens.

Mindre mängder blandas enklast med mindre visp anpassad för färger i liten hink. Den färdiga ytfinishen skall vara smidig, finfördelad, elastisk och lätt att bearbeta.

Se till att underlaget är stabilt, torrt och dammfritt innan applikation börjar.

Starkt sugande underlag kan behöva primas med LIN 5.90 Cellulosaprimer innan ytfinishen appliceras.

Sugande underlag förvattnas varsamt innan arbetet påbörjas. Applicera ytfinishen i mycket tunnt skikt om ca 0,3mm.

Nästa skikt kan appliceras omgående när första skiktet torkat. Eventuellt kan fler skikt krävas beroende på underlagets struktur eller om full täckning inte uppnåtts efter 2st skikt

Uttorkningen skall ske under kontrollerade former för att minimera risken för microsprickor.

Säkerställ att det finns bra ventilation och luftomväxling.

Säkerhetsföreskrifter

Uppblandad ytfinish har till skillnad från många andra liknande produkter ett neutralt pH-värde och är därför snällt mot huden. Handskar och skyddskläder är inte nödvändigt för annat än att undvika att bli smutsig. Undvik att andas in torrt damm vid blandningen (använd munskydd med partikelfilter) och skydda alltid ögonen mot stänk.

Cirkuläritet/Återvinning

Produkten är helt cirkulär och kan återanvändas eller återföras till naturen igen i sin helhet så länge inga tillsatser har adderats till produkten under tillämpningen. Produkten innehåller enbart ler, sandfiller, naturlig cellulosa och natur latex. Pappersförpackning sorteras som brännbart och pallen hanteras enligt Byggpalls retursystem, läs mer på www.byggpall.se

Friskrivningsklausul

Vårt ansvar är begränsat till av oss levererade produkters tekniska egenskaper för den användning som var känd för oss när vi sålde produkten. Vi friskriver oss från allt ansvar för fel orsakade av eller relaterade till kulör eller kulörförändringar, felaktigt utförande eller produkternas användning på olämpligt eller bristfälligt underlag eller i olämplig miljö. Vi erinrar om att lerbaserade produkter åldras på ett naturligt sätt och att underhållsintervallen varierar beroende på byggnadens läge, utsatthet, beskaftenhet m.m.