



**LERA I NORDEN**  
EKOLOGISK NYPRODUKTION & RENOVERING

Lera i Norden AB

info@lerainorden.se  
www.lerainorden.se

## L I N 2.01

Lera i Norden

L I N 2.01 är ett grundningsbruk avsedd för skivmaterial som lerskivor, fibergips, gips och tidigare målade eller tapetserade ytor med bra ythållfasthet.

Det är en lerprodukt baserad på skånsk ishavslera, natursand och cellulosa.

L I N 2.01 rekommenderas som grundningsskikt för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget och för kommande lerprodukter från Lera i Norden.

Produkten är extra lämplig för putsning inomhus och bidrar till ett förbättrat inomhusklimat på grund av sina goda hygroskopiska egenskaper, genom att lera jobbar aktivt med att buffra och avge fukt och på så sätt hjälper till att hålla en jämn relativ luftfuktighet (RF) invändigt under årets alla årstider.

### Teknisk data

**Råmaterial:** Skånsk Ishavslera, natursand och cellulosa

**Användningsområde:** Främst inomhus, men kan tillämpas utomhus

**Sortering/Fraktion:** 0-1mm

**Innehåll av fibrer (JA/NEJ) :** Nej

**Appliceringstjocklek:** Ca 1,5-2mm

**Materialåtgång:** Ca 1,8kg/m<sup>2</sup> och mm

### Förpackning

20kg säck och 1000kg storsäck

### Hållbarhet

Hållbarheten på produkten är oändlig

## Användning

Blanda lerbruk med tvångsblandare/planblandare i ca 10 min tillsammans med önskad vattenmängd. Du anpassar vattenmängden så att du får önskad konsistens (rek. startmängd 3- 4 liter/20kg lerbruk). Mindre mängder blandas enklast med omrörare/visp i balja eller hink. Det färdiga lerbruket skall vara smidigt, finfördelat, elastiskt och klibba kvar i handen när handflatan vänds upp och ned.

Se till att underlaget är stabilt, torrt, dammfritt och har en struktur som ger god vidhäftning för putsen.

Vid grundning på lerskivor ska alltid skivskarvarna armeras eller hela ytan med ett glasfibernät. Fukta upp aktuell yta på lerskivan innan applikation av LIN 2.01 grundningsbruk och arbeta sedan in glasfiberarmeringen i det blöta grundningsbruket. Gipsskivor förbereds genom spackling och armering med skarvremsa enligt skivleverantörens anvisningar och på samma sätt som görs inför målnig eller tapetsering innan LIN 2.01 grundningsbruk appliceras.

Torkningen skall ske relativt snabbt, försök alltid att få putsen torr på ungefär en vecka. Det är mycket vatten som tillförs konstruktionen med lerbruket och som ska torka ut, så uttorkningen måste ske kontrollerat för att minimera risken för krympsprickor. Vid invändig putsning är det därför viktigt att se till att det finns bra ventilation och luftväxling.

Utomhus arbetar man bäst med lera när det är plusgrader och inte för varmt. Högsommar och starkt solljus kan innebära att lerputsen/ lerklining torkar alltför snabbt vilket kan innebära att den spricker alltför mycket och fäster dåligt till underlaget. Tänk på att skydda den färdiga lerputsens utvändigt då den inte är beständig mot vatten, vilket görs med till exempel ett putsskikt ytterst av kalkbruk.

## Säkerhetsföreskrifter

Uppblandat lerbruk har till skillnad från andra typer av putsbruk ett neutralt pH-värde och är därför snällt mot huden. Handskar och skyddskläder är inte nödvändigt för annat än att undvika att bli smutsig. Undvik att andas in torrt damm vid blandningen (använd munskydd med partikelfilter) och skydda alltid ögonen mot stänk.

## Cirkuläritet/Återvinning

Produkten är helt cirkulär och kan återbrukas eller återföras till naturen igen i sin helhet så länge inga onaturliga tillsatser har adderats till produkten under tillämpningen. Produkten innehåller enbart ler, sand och cellulosa. Pappersförpackning sorteras som brännbart och pallen hanteras enligt Byggpalls retursystem, läs mer på [www.byggpall.se](http://www.byggpall.se)

## Friskrivningsklausul

Vårt ansvar är begränsat till av oss levererade produkters tekniska egenskaper för den användning som var känd för oss när vi sålde produkten. Vi friskriver oss från allt ansvar för fel orsakade av eller relaterade till kulör eller kulörförändringar, felaktigt utförande eller produkternas användning på olämpligt eller bristfälligt underlag eller i olämplig miljö. Vi erinrar om att lerbaserade produkter åldras på ett naturligt sätt och att underhållsintervallen varierar beroende på byggnadens läge, utsatthet, beskaftenhet m.m.