

VIBRANCE

BY PERGO

HDF 8 MM | 1261 × 192 MM | 49,6456 × 7,559 INCH | 4,1371 × 0,6299 FT |
9 PLANKS/PACK | 2,179 M² = 23,4546 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34,17 POUND/PACK

BYPVIB00410
Bordeaux Cherry



BYPVIB00420
Silver Ash



BYPVIB00425
Clouded Oak



BYPVIB00426
Ipanema Oak



BYPVIB00485
Rustic Oak Nature



BYPVIB00604
Venetian Oak



BYPVIB00625
Liberty Oak



BYPVIB00642
Bleached Oak



Colors and designs on this sheet might slightly vary from real product due to printing techniques. © Unilin BV*

HDF 8 MM
LAMINATE FLOORING



UNICLIC 
PATENTED TECHNOLOGY



VIBRANCE

BY PERGO®

HDF 8 MM | 1261 × 192 MM | 49,6456 × 7,559 INCH | 4,1371 × 0,6299 FT |
9 PLANKS/PACK | 2,179 M² = 23,4546 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34,17 POUND/PACK

BYPVIB00643
Natural Varnished
Oak

BYPVIB00644
Avenue Oak

BYPVIB00668
Tasmanian Oak

Colors and designs on this sheet might slightly vary from real product due to printing techniques. © Unilin BV*

HDF 8 MM
LAMINATE FLOORING



	Method Methode Méthode Methode	Parameters Parameters Paramètres Parameter	Norm requirements Normvereisten Exigences de normes Normvorschriften	Values Waarden Valeurs Werte
Class of use Gebruiksklasse Classe d'utilisation Nutzungsklasse	EN 13329		Class 32 Klasse 32 Classe 32 Klasse 32	All residential use up to commercial use Van residentieel tot commercieel gebruik Toutes, de l'utilisation résidentielle à l'utilisation commerciale Alle, von der Wohn- bis zur Gewerbenutzung
Wear resistance Slijtageweerstand Classe de résistance Verschleißwiderstand	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wearclass Slijtageklasse Classe de résistance Widerstandsklasse	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling Dikte zwellung Gonflement d'épaisseur Quelledicke	EN 13329		≤ 18 %	OK
General aspect of installed flooring Algemeen Aspect van geïnstalleerde vloer Aspect général du plancher installé Allgemeiner Zustand des Untergrundfußbodens	EN 13329	Height Difference Hoogteverschil Différence de hauteur Höhenunterscheid	≤ 0,15 mm	✓
		Openings Openingen Ouvertures Öffnungen	≤ 0,20 mm	✓
		Flatness length Lengte vlakheid Longueur aspect plat Ebenheit Länge	Concave Concaaf Concave Konkav ≤ 0,50 % Convex Convex Convexe Konvex ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Breedte vlakheid Largeur aspect plat Ebenheit Breite	Concave Concaaf Concave Konkav ≤ 0,15 % Convex Convex Convexe Konvex ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class Impactklasse Classe d'impact Aufprallklasse	EN 13329		IC2	IC2
Staining Spatten Taches Fleckenbildung	EN 438-2,15		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness Lichtvastheid Résistance à la lumière Lichtbeständigkeit	EN ISO 4892		≥ 4	4
Burning cigaret Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand	EN 438-2,18		4	4
Movement of furniture feet Beweging van meubelpoten/-wieltjes Mouvement des pieds de meubles Bewegung von Möbelfüßen	EN 424			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Castor Chairs Stoelen op wieltjes Chaises à roulettes Rollstühle	EN 425			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Slip resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit	EN 13893		Class DS: ≥ 0,30 μ	Class DS
Emission of formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhydes Formaldehydausdünstung	EN 717-2		Class E1: ≤ 0,1 mg/m².h	< 0,01
Reaction to fire Brandreactie Réaction au feu Feuerfestigkeit	EN 13501-1		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance Thermische weerstand Résistance thermique Wärmewiderstand	ISO 8302		max. 0,15 m² K/W	R = 0,055 (m².K/W)
Underfloor heating Ondervoerverwarming Chauffage par sol Fußbodenheizung	Specific instructions Specifieke Instructies Instructions spécifiques Besondere Nutzungsanweisungen			OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Unilin BV, knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Unilin BV, nor can it result in any liability whatsoever of Unilin BV. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • De informatie in deze brochure is gebaseerd op intern onderzoek, is louter informatief en geeft de stand van zaken weer op basis van de kennis die Unilin BV, op het moment van de publicatie ter beschikking had. Niets uit deze brochure kan worden beschouwd als een verbintenis van Unilin BV, en in geen enkel geval kan Unilin BV, aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. Die gegevens zijn onderhevig aan wijziging, op om het even welk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. • Les données contenues dans cett e fiche d'informations s'appuient sur les résultats de tests réalisés en interne, sont purement informatives et reflètent les connaissances de Unilin BV, au moment de leur publication. Aucune de ces informations ne peut être considérée comme un engagement de la part de Unilin BV, et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Unilin BV. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. • Die Angaben auf diesem Informationsblatt basieren auf internen Prüfverfahren und dienen lediglich Informationszwecken. Sie entsprechen dem Kenntnisstand von Unilin BV, zum Ausgabezeitpunkt. Keine Angabe auf diesem Informationsblatt kann als eine Verpflichtung von Unilin BV, aufgefasst werden oder zu einer wie auch immer gearteten Haftung von Unilin BV, führen. Die gelieferten Informationen können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.