

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Rejunte Pronto Acrílico Niemeyer



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Argamassa acrílica de rejuntamento tipo especial para juntas de 1 a 5 mm. Composta por uma massa polimérica à base de resinas e pigmentos, cargas minerais, biocidas e outros aditivos químicos especiais. É fornecida pronta para aplicação, conferindo alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência. Indicada para uso interno e externo em rejuntamentos de paredes, pisos, fachadas, piscinas e saunas. Possui fácil aplicação e acabamento extra liso, ideal para porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas retificadas, pastilhas de vidro e cerâmica. Oferece excelente aderência, resistência mecânica e flexibilidade. Não contém areia em sua composição, proporcionando um acabamento liso e cores uniformes e permanentes. Apresenta alta impermeabilidade e boa resistência a tratamentos químicos em piscinas e saunas.

USO INDICADO

- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais, pastilhas e cerâmicas retificadas;
- Todas as áreas internas ou externas;
- Melhor resultado: juntas de 1 a 5 mm (pode chegar a 10 mm);
- Revestimentos em fachadas, piscinas e saunas;
- Utilização em pisos e paredes de cozinhas industriais.

IMPORTANTE:
Usar o equipamento de proteção individual recomendado.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO:

À base de resinas e pigmentos, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos especiais.

EMBALAGEM:

Balde de 1kg com duas bisnagas de 500g

VALIDADE:

Validade de 18 meses a partir da data de fabricação, se respeitadas as condições de armazenamento.

ARMAZENAMENTO:

Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Quando a embalagem for aberta, limpe o bico e feche bem evitando a entrada de ar.

COR:

Branco, Palha, Corda Sisal, Platina, Cinza, Grafite, Preto

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 09300069 IXa Região



NÃO INDICADO

- Pisos com trânsito intenso de veículos;
- Pisos em frigoríficos ou câmaras frias;
- Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarry” ou qualquer preenchimento de sulcos na superfície de placas.

MODO DE USAR

1. PREPARE A BASE

O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da argamassa colante indicado pelo fabricante. As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejuntamento. Raspe o interior das juntas e limpe bem. Verifique se a base está impermeabilizada para evitar infiltrações e se as juntas estão secas antes da aplicação. Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes devem ser protegidas com cera incolor para evitar manchas e facilitar a limpeza. Para casos especiais, siga as orientações do fabricante das placas. Para aplicação em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteja-as antes da aplicação para evitar danos durante a limpeza do revestimento.

1. APLIQUE O PRODUTO

Corte o bico aplicador na espessura desejada e aplique o rejunte diretamente na junta. Utilize uma espátula de borracha para complementar o preenchimento, pressionando o produto para que penetre totalmente na junta. Evite sujar excessivamente as peças cerâmicas ou revestimentos, facilitando a limpeza. Após aproximadamente 30 a 40 minutos da aplicação, dê acabamento na superfície com uma esponja levemente umedecida em água limpa e faça a limpeza das peças. Esse tempo poderá variar dependendo da temperatura ambiente e da umidade do ar. Repita a operação até atingir o acabamento desejado. A esponja deve conter o mínimo de água a cada etapa de limpeza. Ao sujar a esponja, limpe-a em água limpa, retire o máximo de água possível e continue a limpar a superfície até remover o material excedente das peças cerâmicas. Após 6 horas, faça a limpeza final com um pano úmido. A liberação para tráfego leve deve ocorrer apenas 24 horas após a aplicação. Em áreas de box de banheiro ou banheira, utilize o chuveiro sobre o produto apenas 4 dias após a aplicação.

Precauções após a aplicação:

Proteja o local da aplicação de água, poeira e outros resíduos nas primeiras 12 horas. O tráfego é liberado após 24 horas da aplicação. Proteja de chuva ou qualquer contato com água nas primeiras 72 horas. Em áreas externas, piscinas e saunas: Em caso de chuva durante a aplicação, interrompa o serviço e cubra a área com lona plástica, deixando um espaço entre o piso e a lona. Em varandas, piscinas e saunas, após a aplicação, recomendamos cobrir a área para evitar que a superfície seja molhada antes de 72 horas. Para enchimento da piscina ou uso da sauna, aguarde 14 dias após a aplicação.

Precauções:

A limpeza com produtos químicos pode ser realizada após 14 dias da aplicação, nunca utilizando produtos ácidos. Em piscinas e saunas, liberar o enchimento e uso da água apenas após 14 dias da aplicação do produto.





DESEMPENHO DO PRODUTO

Argamassa acrílica para rejuntamento de placas cerâmicas monocomponente, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 14992:2003.

Retenção de água: < 65 mm

Varição dimensional: < 2,00 mm/m

Resistência à compressão: > 10,0 MPa

Resistência à tração na flexão: > 3,0 MPa

Absorção de água por capilaridade aos 300 min.: < 0,30 g/cm²

Permeabilidade aos 240 min.: < 1,0 cm³

CONSUMO ESTIMADO

Rendimento:

Variável conforme a espessura da junta e o tamanho da peça a ser aplicada (ver tabela de rendimento na embalagem).

FORMATO (cm)	TAMANHO DA JUNTA		
	1 mm	3 mm	5 mm
10 x 10	0,33	1,00	1,67
30 x 30	0,11	0,33	0,56
40 x 40	0,08	0,25	0,42
50 x 50	0,07	0,20	0,33
60 x 60	0,06	0,17	0,28

O consumo de material foi estimado para cerâmica com 8 mm de espessura e pode variar dependendo do método utilizado de aplicação.

IMPORTANTE

- As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais;
- A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura;
- Utilize equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Utilize mão de obra qualificada com supervisão técnica. Observar sempre juntas estruturais, de movimentação ou outras juntas necessárias;
- Após abertas, as embalagens devem ter o início do consumo dentro dos primeiros 30 minutos.

PRECAUÇÕES

A limpeza com produtos químicos pode ser realizada após 14 dias da aplicação, nunca utilizando produtos ácidos. Em piscinas e saunas, liberar o enchimento e uso da água apenas após 14 dias da aplicação do produto. o do consumo dentro dos primeiros 30 minutos.

