

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CIMENTS



USINE DE LE TEIL

CEM II/A-M (LL-S) 52,5 N CE CP2 NF Blanc

Déclaration de
Performance n°
0333-CPR-1228

SERVICES EXCLUSIFS

Centre de Relation Clientèle :

0 825 888 425

Service 0,15 € / min
+ prix appel

NF EN 197-1 NF P 15-318



CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES

	DP (min)	Stabilité (mm)	Résistances mécaniques (MPa)				MV (g/cm³)	SSB (cm²/g)	Demande en eau (%)	L*		
			2 jours	28 jours								
Val. moyenne	120	1	34,0	61,0			3,05	4400	28	93,5		
Val. garantie	≥ 60	≤ 10	≥ 18,0	≥ 50,0								

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

	Valeur moyenne	Valeur garantie		Valeur moyenne
SO ₃ (%)	2,7	≤ 4,5	Alcalins équivalents [Na ₂ O + 0,658 K ₂ O] (%)	0,6
Chlorures Cl- (%)	0,04	≤ 0,10	Alcalins actifs [suivant la norme NF P 18-454] (%)	0,6
S-- (%)	0,01	< 0,2	Vc coefficient de variation des alcalins actifs	0,11

CONSTITUANTS PRINCIPAUX ET SECONDAIRES :

Clinker	85%
Calcaire LL	10%
Laitier de haut fourneau	5%

AUTRES CONSTITUANTS

Plâtre (%)	2,5
Agent de mouture - Teneur sous forme d'extrait sec (%)	0,06

DIVERS

Indice de concentration d'activité I (*) : 0,21

* : déterminé selon la méthode d'essai NF EN ISO 18589-3 dans le cadre de l'application du décret n° 2018-434

LIVRAISON EN VRAC



Date de révision : 25/01/2024

Les données figurant sur la présente fiche technique sont la propriété de Lafarge Ciments et ne peuvent être reproduites partiellement ou totalement sans notre autorisation préalable. Les résultats indiqués ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif, ils sont susceptibles de variation dans les limites des normes applicables et ne sauraient en conséquence engager la responsabilité de Lafarge Ciments. Les résultats de nos autocontrôles périodiques sont disponibles sur demande auprès de votre interlocuteur commercial habituel.

Cette fiche reste valable jusqu'au 30/06/2025 sauf si une nouvelle version est éditée.