



LADRILLERA OVINDOLI
RESULTADOS DE LABORATORIO
ENsayo de Absorción en Frío

FORMATO L001

PLANTA	OVINDOLI PL2	REFERENCIA	1/2PL12
LOTE DE PRODUCCION	nov-22	NOMBRE	MEDIO PORTANTE LIVIANO No 12

FECHA RECEPCION	REFERENCIA INTERNA	No MUESTRA	PESO SECO gramos	PESO SATURADO gramos	% ABSORCIÓN	OBSERVACIONES
28-nov-22	1917	1	1457	1646	13,0%	
28-nov-22	1917	2	1435	1611	12,3%	
28-nov-22	1917	3	1485	1678	13,0%	
28-nov-22	1917	4	1452	1640	12,9%	
28-nov-22	1917	5	1430	1615	12,9%	
				PROMEDIO	12,8%	
				MINIMO	12,3%	
				MAXIMO	13,0%	

Procedimiento realizado de acuerdo a la Norma NTC 4017

Nelson Benito

Realizado Por
Nelson Enrique Benito Arevalo
Auxiliar de Laboratorio

Aprobado Por
Química Ind. Luz Angela Lemus Rodriguez
Director de Calidad



LADRILLERA OVINDOLI
RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

FORMATO L002

PLANTA	OVINDOLI PL2	REFERENCIA	1/2 PL12
LOTE DE PRODUCCION	nov-22	NOMBRE	MEDIO PORTANTE LIVIANO No 12

FECHA RECEPCION	REFERENCIA INTERNA	No MUESTRA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	AREA PERFORACIONES cm ²	AREA NETA (cm ²)	CARGA DE ROTURA (Kgf)	RESISTENCIA COMPRESIÓN (Kgf/cm ²)
28-nov-22	1917	1	14,1	12,1	9,3	90,28	79,63	21980	276,0
28-nov-22	1917	2	14,1	12,1	9,0	90,88	79,03	23200	293,6
28-nov-22	1917	3	14,2	12,1	9,4	91,47	79,75	20370	255,4
28-nov-22	1917	4	14,2	12,1	9,3	90,60	79,91	19950	249,7
28-nov-22	1917	5	14,1	12,1	9,2	89,88	80,13	24670	307,9
						PROMEDIO	276,5		
						MINIMO	249,7		
						MAXIMO	307,9		

Procedimiento realizado de acuerdo a la Norma NTC 4017

Nelson Benito

Realizado Por

Nelson Enrique Benito Arevalo
Auxiliar de Laboratorio

Aprobado Por

Química Ind. Luz Angela Lemus Rodriguez
Director de Calidad