

De isolatiewaarden (Rc-waarden) uit de tabel mogen alleen worden toegepast als kan worden aangetoond dat in de betreffende spouwmuur een gecertificeerd HR++ spouwisolatiemateriaal is ingeblazen.

Dit betekent dat de opgegeven Rc-waarden uitsluitend gelden wanneer het genoemde hoogwaardige isolatiemateriaal daadwerkelijk volgens de voorschriften is gebruikt.

Wordt er een ander type product toegepast, dan kunnen de isolatiewaarden afwijken en mogen de waarden uit de tabel niet worden gehanteerd.

isolatiedikte (mm)	Rc (m²K/W)
	Gevel
40	1,33
50	1,57
60	1,82
70	2,06
80	2,31
90	2,55
100	2,79
110	3,04
120	3,28
130	3,53
140	3,77
150	4,01
160	4,26
170	4,50
180	4,75
190	4,99
200	5,23
210	5,48
220	5,72
230	5,96

Isoleer je kruipruimte met deze EPS parels HR++. Een goedkoop en milieuvriendelijk isolatiemateriaal. De EPS parels hebben een diameter van zo'n 3 tot 5 mm en vormen daardoor een dichte laag bodemisolatie. De grijze parels zijn voorzien van grafiet, waardoor ze een hoge isolatiewaarde hebben.