



MATERIE PRIME PER CERAMICA | SCAVI E TRASPORTI

RUGGI s.r.l. Società Controllata

Reg. Impr. RE 02135280358 - R.E.A. RE 254615
C.F e P.IVA 02135280358

Sede Legale:

Via Casteldaldo, 41 - 42033 Carpineti (RE)
Tel. 0522 893203 - 0522 893379
info@ruggi.it - www.movimentiterruggi.com

Sede Operativa:

Cava Ca' di Serra - Via Val di Setta, 121/A
40036 Vado di Monzuno (BO)
Tel. e Fax 051 6779475 - deiosso@ruggi.it

SABBIA DI VADO

(1) Analisi Chimica

SiO ₂	80,5	%
Al ₂ O ₃	9,5	%
Fe ₂ O ₃	0,5	%
TiO ₂	0,1	%
CaO	1,6	%
MgO	0,2	%
Na ₂ O	1,9	%
K ₂ O	3,6	%
P.F	1,8	%
C	0,3	%
S	0,04	%

Caratteristiche Fisiche

Pezzatura	0 - 5	cm
Umidità max	10	%
Carbonati	3	%

Note: (1) Analisi chimica sul crudo con spettrometria XRF.

NB: I dati riportati sono una media indicativa dei valori ottenuti da prove di laboratorio e non rappresentano una specifica tecnica.