



Plaxolor

Inchiostro brillante destinato alla stampa di **polistirolo** rivestito di resine acriliche, dei suoi **copolimeri** e del **P.V.C. rigido** rivestito di resine acriliche. Formulato per la stampa ad alte velocità con asciugatura in tunnel ad aria. E' un inchiostro **termoformabile**.

Tinte OP

	Ref. da 1 kg		Ref. da 1 kg
BIANCO OP	339.20.12	BLU MEDIO OP	339.20.40
GIALLO LIMONE OP	339.20.02	BLU SCURO OP	339.20.42
GIALLO ORO OP	339.20.22	BLU REALE OP	339.20.43
ARANCIO OP	339.20.07	VERDE MEDIO OP	339.20.48
ROSSO VIVO OP	339.20.08	VERDE SCURO OP	339.20.51
ROSSO CARMINE OP	339.20.33	BRUNO OP	339.20.58
CICLAMINO OP	339.20.34	NERO OP	339.20.55
VIOLA OP	339.20.35		
BASE DA TAGLIO E VERNICE DI SOVRASTAMPA	339.20.60	BASE OPACIZZANTE	339.20.65



Caratteristiche tecniche

Aspetto	Brillante
Odore	Debole
Densità media	1,05
Viscosità	7±1 Pa.s
Asciugatura all'aria	20 min a 20°C
Asciugatura in tunnel ad aria	1 m a 60°C con tessuto 120-34 fili
Potere coprente per opacità	Buono
Rendimento in superficie	48 m ² /kg con tessuto 120-34 fili
Resistenza particolare specifica	Benzina
Resistenza alle intemperie	Buona
Tenuta alla luce	Buona, da 6 a 8 secondo la scala dei blu
Diluente accelerante	4905 o 4935
Diluente allungamento	4920
Diluente ritardante	4960 o Retargel o XG 900
Diluente a spruzzo	XC 876
Solvente di pulizia: manuale	2881 o 2891
Solvente di pulizia: lavatelai	2881
Stoccaggio e scadenza	Vedere etichettatura



Utilizzo

L'inchiostro **PLAXOLOR** è specifico per la stampa del polistirolo e del P.V.C. rigido rivestito di resine acriliche.

Destinato alla stampa ad alta velocità, quest' inchiostro dovrà essere diluito nel seguente modo:

- Più di 1000 cicli/orari : 10% di 4905
- Da 500-1000 cicli/orari : 10% di 4920
- Meno di 500 cicli/orari : 15% di 4960 + 10% di retargel

La diluizione con il 4965 è sconsigliata.

Può essere utilizzato su polimetacrilato di metile e su policarbonato, dopo prove preliminari.

Non utilizzare su P.V.C. morbido (tela incatramata, oggetti in pelle, ecc...) né su polistirolo cristallo. Aggiungere dal 10 al 20% di base matante a secondo dell'aspetto desiderato.

Tossicologia

Gli inchiostri **PLAXOLOR**, sono fabbricati senza sali di metalli pesanti ed in particolare piombo.

Sono conformi alla normativa EN 71-3.

Consultare la scheda di sicurezza disponibile gratuitamente sul nostro sito
www.quickfds.com