



## Siccative

L'inchiostro siccative è del tipo gliceroftalico, asciuga per ossidazione.  
E' utilizzato per la stampa su metalli e metalli verniciati e vetro.

### Tinte standard

	Ref. da 1 lt.		Ref. da 1 lt.
<b>BIANCO 3405</b>	341.20.48	<b>BLU PRIMARIO 3302</b>	341.20.06
<b>GIALLO LIMONE OP</b>	341.20.02	<b>BLU REALE 3303</b>	341.20.12
<b>GIALLO ORO OP</b>	341.20.04	<b>VERDE MEDIO OP</b>	341.20.32
<b>ARANCIO OP</b>	341.20.05	<b>VERDE SCURO OP</b>	341.20.34
<b>ROSSO VIVO OP</b>	341.20.08	<b>NERO 3380</b>	341.20.42
<b>VIOLA 3520</b>	341.20.84	<b>BASE di TAGLIO 4750</b>	341.20.90



## Caratteristiche tecniche

<b>Aspetto</b>	Brillante
<b>Densità media</b>	1,28
<b>Viscosità</b>	10±2 Pa.s
<b>Asciugatura all' aria(20°C)</b>	Polveri: 90 a 120 min secco: 24 ore
<b>Asciugatura in forno</b>	Fuori polvere: 15 min a 60°C
<b>Potere coprente per opacità</b>	Eccellente
<b>Rendimento in superficie</b>	44 m <sup>2</sup> /l con tessuto 100-40 fili
<b>Resistenza alle intemperie</b>	Buona
<b>Diluente allungamento</b>	4909
<b>Diluente ritardante</b>	4900
<b>Solvente di pulizia: manuale</b>	2881 o 2891 o 2899
<b>Solvente di pulizia: lavateli</b>	2899
<b>Stoccaggio e scadenza</b>	Vedere etichettatura

## Utilizzo

L'inchiostro **SICCATIVE** è utilizzato quando si esige una buona tenuta all'esterno su metalli, su superfici vernicate, (cartelloni pubblicitari, cartelli stradali, etc..) e su minerali (ardesia, mattoni, ceramiche).

## Tossicologia

Gli inchiostri **SICCATIVE**, sono fabbricati senza sali di metalli pesanti ed in particolare piombo.

Sono conformi alla normativa EN 71-3.

**Consultare la scheda di sicurezza disponibile gratuitamente sul nostro sito  
[www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)**