



Cellulosico S.T.J.

Inchiostro dall'aspetto opaco che asciuga a temperatura ambiente, destinato alla stampa su **polistirene e A.B.S.**

Tinte standard

	Ref. da 1 lt		Ref. da 1 lt
BIANCO	342.20.07	BLU REALE	342.20.42
GIALLO	342.20.15	VERDE VIVO	342.20.57
LIMONE			
GIALLO	342.20.22	NERO	342.20.77
ORO			
ARANCIO	342.20.29		
ROSSO	342.20.36	BASE da	
VIVO		TAGLIO e	
BLU	342.20.50	VERNICE	342.20.84
MEDIO		SOVRASTAMPA	



Caratteristiche tecniche

Aspetto	Opaco
Densità media	1,35
Viscosità	20±2 Pa.s
Asciugatura all' aria	da 20 a 30 min a 20°C secondo il supporto
Potere coprente per opacità	Buono
Rendimento in superficie	35 m ² /l con tessuto 100-40 fili
Resistenza alle intemperie	Media
Diluente allungamento	4906
Diluente ritardante	Retargel
Diluente speciale "finesse"	4965
Solvente di pulizia: manuale	2881 o 2891 o 2899
Solvente di pulizia: lavateli	2881
Stoccaggio e scadenza	Vedere etichettatura

Utilizzo

L'inchiostro **CELLULOSICO STJ** è specifico per la stampa del polistirolo e dei suoi componenti.

E' particolarmente raccomandato per la realizzazione dei tratti fini.

Può eventualmente essere utilizzato in tampografia.

Per mancanza di flessibilità non può subire la termoformatura.

Tossicologia

Gli inchiostri **CELLULOSICO STJ**, sono fabbricati senza sali di metalli pesanti ed in particolare piombo.

Sono conformi alla normativa EN 71-3.

Consultare la scheda di sicurezza disponibile gratuitamente sul nostro sito www.quickfds.com