

## TECNIPROOF RAPIDO CR

### Descrizione

Composto cementizio a presa super rapida, a base di leganti speciali e specifici agenti antiritiro ed impermeabilizzanti. Solidifica in meno di 2 min. Bloccaggio istantaneo delle infiltrazioni.



### Caratteristiche del prodotto

Confezioni	secchi da 15 kg
Consumi	Secondo volume necessario
Conservabilità	1 anno in luogo asciutto e riparato
Aspetto	polvere di tipo cementizio
Rapporto di miscele	1 parte d' acqua + 4 parti di prodotto
Colori	grigio cemento
Granulometria	diametro max 1 mm
Peso specifico	1.950-2.000 kg/mc
Avvertenze	nell' applicazione manuale usare guanti protettivi
Sicurezza	Usare le protezioni individuali

## Caratteristiche tecniche

Indurimento sigillante entro 2 min. dalla preparazione dello stucco.

Termine dell' azione espansiva entro 15 min.

Elevate resistenze meccaniche (circa 450 Kg/cm<sup>2</sup> a 28 gg)

Ottime caratteristiche d' impermeabilità e durabilità.

## Campi di applicazione

Arresto rapidissimo delle venute d'acqua con sigillatura a rapido indurimento irreversibile.

## Modalità applicative

- 1- Pulire accuratamente le superfici di contatto.
- 2- Predisporre le fessure con la geometria più idonea.
- 3- Miscelare con acqua pulita e in quantitativo non eccedente i 300 gr per kg di prodotto.
- 4- Non miscelare quantitativi di prodotto superiori a quelli immediatamente applicati.
- 5- Non miscelare il prodotto in fase d' indurimento.
- 6- Applicare il prodotto in una sola passata premendolo con cura nelle sezioni da riparare.
- 7- Non frantazzare il prodotto appena applicato nella fase di presa, poiché ciò potrebbe causarne il distacco.
- 8- Mantenere umido il prodotto applicato per almeno 15'.
- 9- Nel caso di pressioni considerevoli, applicare il prodotto dopo qualche istante dalla miscelazione.
- 10- Nella sigillatura di estese infiltrazioni d' acqua procedere iniziando sempre dall'alto.