

TECNIPROOF FLEX C

Descrizione

Rivestimento cementizio impermeabilizzante flessibilizzato a base di cementi speciali, aggregati silicei selezionati, leganti ausiliari a base di miscele di polimeri sintetici. Il prodotto è pronto all'uso in confezioni predosate ed è caratterizzato da un'elevatissima adesività ed è particolarmente adatto per superfici porose o a struttura capillare (cls, mattoni, pietre naturali; anche in presenza di umidità non sbolla).



Caratteristiche del prodotto

Confezioni	33 Kg (A+B 25,5+7,5)
Consumi	1,8-2 Kg/mq per mm di spessore
Conservabilità	1 anno in luogo asciutto e riparato
Aspetto	prodotto bi-componente
Rapporto di miscele	A : B = 3,4 : 1
Colori	grigio cemento
Granulometria	inerte diametro 0-0,5 mm
Peso specifico	2000 Kg/mc
Avvertenze	miscelare accuratamente i due componenti e lasciare riposare qualche minuto prima dell'applicazione.
Sicurezza	Usare le protezioni individuali

Caratteristiche tecniche

Il prodotto è particolarmente adatto per il trattamento antiumidità ed impermeabilizzante di box, vasche, silos in cemento, serbatoi, ponti, viadotti, dighe, canalizzazioni etc.

Applicabile su fondi umidi tipo sottofondo dei balconi prima dell'incollaggio delle piastrelle.

Campi di applicazione

Trattamenti antiumidità, impermeabilizzazioni di balconi e terrazzi, murature interne ed esterne, sia di opere interrato che di strutture fuori terra. Impermeabilizzazioni di strutture in cls sia tradizionale che prefabbricato quali vasche, canali e opere idrauliche di vario tipo. Rivestimenti protettivi di ferri di armatura esposti.

Modalità applicative

PREPARAZIONE Miscelare accuratamente i due componenti, con un trapano a basso numero di giri, sino alla completa eliminazione dei grumi. Pulire accuratamente le superfici e bagnare sino a saturazione. Ad applicazione avvenuta curare la stagionatura umida delle superfici.

APPLICAZIONE Il prodotto può essere applicato a pennello spatola o spruzzo ed in caso di più mani incrociare il senso di applicazione. Per applicazioni a spatola confezionare con una consistenza pastosa anziché semiliquida.

Indicazione di capitolato

Il trattamento antiumidità ed impermeabilizzante verrà realizzato mediante applicazione di uno speciale prodotto bi-componente a base di cementi speciali, aggregati silicei selezionati e leganti ausiliari a base di miscele polimeriche denominato **TECNIPROOF FLEX C.**