



## COSMO PLUS SEMI GLOSS VINIL-ACRÍLICA

10 AÑOS

### CARTA TECNICA

#### Descripción del Producto

Es una pintura emulsionada, elaborada a base de un copolímero vinil-acrílico, soluble en agua; de fino acabado Semi Gloss, de buen poder cubriente, 100% lavable que proporciona una gran durabilidad.

#### Características

Muy buen rendimiento.  
Ecológica.  
Bajo olor.  
Bajo VOC.  
Fino acabado Semi Gloss.  
Interior-Exterior.  
Buena resistencia al desgaste.  
100% Lavable.

#### Usos

ZAAK Cosmo Plus Semi Gloss, es una pintura para uso Arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto, etc.), tanto en interiores como en exteriores y superficies metálicas, para lo cual deberá de utilizar previamente un primario anticorrosivo PA-02.

#### Especificaciones

**Diluyente:** Agua

**Proporción:** 15 % máximo.

**Color:** Blanco

**Secado:** A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%:  
Tacto 40 minutos.  
Recubrir: 60 minutos.  
Duro: 7 días.

**Sólidos en peso:** 48.0% a 50.0%

**Sólidos en volumen:** 32% a 35%

**Rendimiento teórico:** 11 – 12 m<sup>2</sup>/Lt  
a (1 Mils)  
(el rendimiento varía según superficie).

**Espesor recomendado (húmedo):** 5 milésimas.

**Espesor recomendado (seco):** 2 a 3 milésimas.

**VOC:** 65 a 70 g/L

**Lavabilidad:** Mayor a 9,000 ciclos.

**Viscosidad:** 6,500 – 7,000 CPS

**Acabado:** Semi Gloss.

**Brillo a 60°:** 46 u.

**Aplicación:** Por aspersión; rodillo y/o brocha.

**Tiempo de almacenamiento:**

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

**Presentación:**

4.0 L

19.0 L

200.0 L



## COSMO PLUS SEMI GLOSS VINIL-ACRÍLICA

10 AÑOS

### Preparación de la superficie

**ACERO:** En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK Desengrasante y Desoxidante, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido y otros contaminantes. Posteriormente, se deberá aplicar una capa de primario SR1.

**MAMPOSTERÍA:** La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar, por lo menos, 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica.

### Aplicación

**Condiciones:** Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

**Agitación:** Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el primario esté libre de asentamientos y se logre una mezcla homogénea.

**Equipo de aplicación:** Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta un 15% como máximo. Utilice una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo, a una presión de 2800 psi. Deje secar 1 hora entre mano y mano.

Aplicar como fondo nuestros primarios de alto desempeño vs. Álcalis **PA-02, Block Cover** para una mayor protección, rendimiento y durabilidad. En caso de existir alcalinidad moderada, deberá de neutralizar la superficie con nuestro primario. Si el problema es severo, neutralice la superficie lavando con una solución de ácido muriático al 5% y enjuague completamente con agua. Deje secar y aplique el primario.

**MADERA:** La superficie deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose con una limpieza mecánica completa.

### Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.  
No se diluya.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico.

### Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544