Datasheet coating set compleet

GVK Coating set compleet
art. nr. 337597



Inhoud:

1 kg.	Vinylester hars
20 gr.	Verharder (MEKP 2-Butanone peroxide)
1 st.	Mengbeker (parafine papier)
1 st.	Roerstaafje
1 st.	Kwast
1 paar	Handschoenen Latex / neopreen
1 st.	Glasvezelmat in plastic zak
1 st.	Poetsdoek

Opslag instructies:
De hars is een ontvlambaar product (RID / ADR klasse 3, nr 1866, vlampunt 32 ° C),
De verharder temperatuur onstabiel (RID / ADR klasse 5.2, nr 3105)
Plaatsen in een goed geventileerde ruimte onder 25°C
Let op de uiterste verwerking datum van het product!
8 maanden na verpakking datum (op de bijlage in de emmer)

Gebruiksaanwijzing:

1° het te coaten oppervlak moet schoon, vetvrij en droog zijn.
Om het oppervlak droog en vetvrij te maken kan met een in aceton gedrenkte poetsdoek gebruiken.
Gebruik PBM!

2° Vul de mengbeker met de benodigde hoeveelheid hars, voeg hier de benodigde verharder aan toe. Meng dit met het roerstaafje tot een gelijkmatig verdeelde substantie.

3° Verwerk de coating gedurende 25 tot 30 minuten, zolang als deze nog vloeibaar is. Bij grote oppervlakte maak meerder keren coating aan!

4° Indien bij oppervlakte reparaties kan er glasvezelmat worden aangebracht. Drenkt deze goed in de coating (aanbrengen met kwast) geheel wordt dan transparant.

5° Het reinigen van gereedschap of het verwijderen van nog niet uitgeharde coating kan met in aceton gedrenkte poetsdoek. Uitgeharde coating is alleen mechanisch te verwijderen.

Mengverhouding voor een verwerkingstijd van 25 tot 30 minuten

Verwerkingstemperatuur / Verhouding verharder / hars :
Bij 10-15°C ±2% verharder (20 gr. Verharder voor 1 Kg Hars)
Bij 15-25°C ±1,5% verharder (15 gr. Verharder voor 1 Kg Hars)
Bij 25-30°C ±1% verharder (10 gr. Verharder voor 1 Kg Hars)

In noodgeval:

Hars of verharder in de ogen:
Met veel water spoelen (minimaal 15 minuten). Neem contact op met de huisarts

Hars of verharder op de huid:
Met koud water en zeep wassen

Inname van hars of verharder:
Veel water drinken. Neem contact op met de huisarts voor maagspoeling

Expeditieweg 15, 7007 CM Doetinchem
Tel. 0316 - 298 922 | vink.gvk@nl.vink.com