

INFORMACIÓN COMERCIAL

1. Descripción de producto

Producto: Primario líquido, base agua, elaborado con polímeros especiales que promueven la adherencia, cargas minerales y aditivos químicos que le proporcionan estabilidad y manejabilidad.

Características: Proporciona adherencia a sustratos difíciles como láminas galvanizadas, de aluminio, plástico, PVC, poliestireno, vidrio, azulejo y cerámicas.

Usos: Se puede utilizar en interiores y exteriores, para preparar soportes de difícil adherencia y posteriormente, recubrir con un producto decorativo.

2. Propiedades y/o Características

Presentación:

- Litro 1 Kgs.
- Galón 4.4 Kgs.
- Cubeta 21.0 Kgs

Acabado: Mate.

Colores: Blanco.

Texturas: Lisa.

Vida útil: Sujeta al tipo de acabado y sustrato.

Tiempos de secado:

Al tacto: 1 a 2 horas

Entre manos: 6 a 8 horas

Total: 12 horas

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. Es necesario respetar los tiempos de secado.

Especificaciones:

pH: 8.0 a 9.0

Densidad: 0.98 a 1.02 g/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 25,000 a 35,000 cps

Mantenimiento: No requiere.

Ambiental: Materiales base agua, libre de mercurio y plomo.

Rendimiento teórico: de 63 a 73 m².

Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de aplicación, condiciones de temperatura, porosidad, equipo utilizado, humedad,

la condición del sustrato, la técnica de aplicación y la experiencia del instalador. **Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del distribuidor/instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.**

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40°C.

3. Limitaciones y precauciones.

Limitaciones: No está diseñado o destinado a ser expuesto permanentemente, y debe ser protegido de daños durante la exposición antes de recibir el acabado final.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.

No se recomienda aplicar cuando está lloviendo o hay amenaza de lluvia. Cuando el sustrato está mojado y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

No se recomienda aplicar cuando las temperaturas sean menores de 10°C o superiores a 35°C, o cuando la temperatura del sustrato sea superior a 40°C.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Este producto no detiene el Salitre.

No lavar con líquidos corrosivos.

No utilizar sobre pinturas elastoméricas.

Precauciones: Sólo utilizar agua limpia para diluir. Respetar tiempos de secado entre cada fase. No dejar almacenado producto una vez que se ha diluido. No combinar o mezclar con productos de otras marcas o propias salvo que lo indique la Ficha Técnica. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. No utilizar como barniz de acabado final. No aplicar cuando la temperatura sea menor a 10° C.

4. Preparación del sustrato

Sustrato: Conocer, identificar la base o tipos de sustratos y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sin hongo, ni alga, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanes. Sobre pinturas vinílicas se debe y matar brillo con lija # 200, retirar el polvo y proceder a sellar.

Si el sustrato o la pintura vinílica presentan desprendimientos, se le debe retirar por completo. Tener especial cuidado en superficies con problemas de alcalinidad, yesos pobres, mal consolidados y baja dureza o caleo. Se debe consultar con el departamento técnico de Corev Colombia el uso de nuestros materiales sobre otros sustratos.

Preparación de producto: No requiere.

Herramienta de Aplicación: Brocha o rodillo.

Aplicación de producto: Agitar el material manualmente, aplicar con brocha o rodillo y dejar secar 24 horas, antes de aplicar el recubrimiento final.

5. Garantías y responsabilidades

Responsabilidad: La información en esta ficha técnica representa a características típicas de producto, lo cual sirve como un guía general. Las limitaciones, precauciones y rendimiento del producto se basan en pruebas de laboratorio y campo. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Corev de Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso.

Garantía: Corev de Colombia S.A.S. podrá extender una garantía contra defectos de fabricación del producto y sus especificaciones. No se garantizan las condiciones de aplicación, ya que estas son responsabilidad del instalador. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto. Los datos aquí consignados corresponden a resultados obtenidos en diversas pruebas. Estos pueden cambiar por condiciones del sustrato y de aplicación.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle.