

Ficha Técnica – Coverplast

Fecha de revisión: Febrero 2022 - Versión 4



INFORMACIÓN COMERCIAL

1. Descripción de producto

Producto: Resanador y promotor de adhesión elaborado con copolímeros acrílicos, arenas sílices y aditivos químicos varios que le imparten gran estabilidad y manejabilidad al producto.

Características: Solución total a problemas de adherencia sobre sustratos pulidos y brillantes como azulejo y vidrio, sin necesidad de lijar.

Usos: Para resanar y/o alisar superficies ligeramente, donde es necesario emparejar y rellenar hasta de 3 mm en una sola capa. Como endurecedor de superficies blandas como yeso, madera. Para superficies faltas de adherencia como azulejo, madera, lámina galvanizada, esmalte, vidrio y cerámica. Este producto no es un recubrimiento final y no debe dejarse expuesto. Además, puede reflejar imperfecciones que tenga el sustrato donde se aplique.

2. Propiedades y/o Características

Presentación:

- Galón 6.6 Kg.
- Cuñete 33 Kg

Acabado: Mate.

Colores: Grisáceo

Texturas: Semi-rugosa

Tiempos de secado:

Al tacto: 4 a 6 horas

Entre manos: 6 a 8 horas

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. Es necesario respetar los tiempos de secado.

Especificaciones:

pH: 8.0 a 9.0

Densidad: 1.74 a 1.79 g/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 90,000 a 100,000 cps

Mantenimiento: No requiere.

Ambiental: Materiales base agua, libre de mercurio y plomo. Bajo VOC, de 19 a 20 g/l.

Rendimiento teórico: de 10 a 12 m² por cuñete.

Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo con las condiciones de preparación, condiciones de temperatura, porosidad, equipo utilizado, humedad, la condición del sustrato, la técnica de aplicación y la experiencia del instalador. Validar rendimiento para sellador de juntas y superficies rugosas (relleno). **Se debe realizar prueba de rendimiento para determinar el mismo en las condiciones de obra.** Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del distribuidor/instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40°C.

3. Limitaciones y precauciones.

Limitaciones:

No se recomienda aplicar sobre sustratos muy desnivelados y/o rugosos, ya que afectan al rendimiento.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.

No aplicar cuando el sustrato esté mojado, húmedo o presente hongo o alga.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Este producto no detiene el Salitre.

No utilizar sobre pinturas elastómericas.

Precauciones: No combinar o mezclar con productos de otras marcas o propias salvo que lo indique la Ficha Técnica. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.

4. Preparación del sustrato

Sustrato: Conocer, identificar la base o tipos de sustratos para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo, pintura, otros productos, partículas sueltas, seca, sin hongo, ni alga, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si el sustrato no genera buena adherencia debe ser

Ficha Técnica – Coverplast

Fecha de revisión: Febrero 2022 - Versión 4



retirado en su totalidad.

Sellado de superficie: Sellar con Sottofondo 3x1 conforme a ficha técnica.

Preparación de producto: Se diluye con agua limpia en relación de 0.5 a 1 Litros por cuñete.

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable.

Aplicación de Producto: Iniciar de la parte alta del muro hacia abajo, extendiendo con llana o espátula de acero inoxidable, con espesores no mayores a 3 mm por capa, ya que se corre el riesgo de que se produzcan fisuras o grietas. Dejar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar una 2da capa o las que sean necesarias. Para eliminar marcas de la llana o espátula, pasar una esponja húmeda suavemente o una llana de espuma de poliuretano fina para Flotear sobre la marca antes de que seque la pasta. Dejar secar 24 horas.

5. Garantías y responsabilidades

Responsabilidad: La información en esta ficha técnica representa a características típicas de producto, lo cual sirve como un guía general. Las limitaciones, precauciones y rendimiento del producto se basan en pruebas de laboratorio y campo. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Corev de Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso.

Garantía:

Corev de Colombia S.A.S. podrá extender una garantía contra defectos de fabricación del producto y sus especificaciones. No se garantizan las condiciones de aplicación, ya que estas son responsabilidad del instalador. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto. Los datos aquí consignados corresponden a resultados obtenidos en diversas pruebas. Estos pueden cambiar por condiciones del sustrato y de aplicación.

Página 2 de 2