

MARMOSIL

Recubrimiento siloxánico mineral tipo Estuco Veneciano elaborado a base de emulsiones y aditivos siloxánicos, arenas sílicas, copolímeros acrílicos y pigmentos de alta resistencia.

Ventajas / Beneficios

Bajo mantenimiento.
Resistencia a raros UV.
Alta estabilidad en colores.
Ideal para lugares de alto tráfico.
Excelente estucado para protección de fachadas.
Permite la salida de vapor pero no la entrada de agua.


Datos Técnicos

Rendimiento	De 20 a 26 mts ² /Cub
Dilución	No requiere dilución
Colores	90 colores
Acabado	Mate mineral
Textura	Estuco Veneciano
Tiempo de secado	Al tacto: 2 a 4 horas Total: 72 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable y llana acrílica
Vida útil	Mayor a 20 años MARMOSIL


Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOSIL.



Alisar con MASOREV XT.



Aplicar MARMOSIL con llana de acero, realizando trazos semi circulares en todas direcciones, el espesor de la capa está determinado por el tamaño de la carga mineral del producto.
Dejar secar 24 horas.



Colocar segunda mano y con el material en fresco frotar en diferentes direcciones.
Opcional se puede usar llana acrílica para dejar tonos claros y no manchados, ni grisáceos.

Tip's aplicación

Dejar secar la primer capa 24 horas, con lija de 220 y quitar imperfecciones.
No ejercer mucha presión al pulir para no "quemar" el efecto.
Se puede usar llana acrílica para colores claros.

Mantenimiento

Limpiar con agua, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.

Sustratos

Ideal para superficies minerales lisas y niveladas, como aplanado fino de cemento-arena, pánel de fibrocemento, concreto, mortero, entre otros, previo tratamiento de la superficie.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar
www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



F. XX23

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Marmosil



MARMOSIL

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

MARMOSIL



MS L122



MS J122



MS Y031



MS X030



MS J101



MS S115



MS X098



MS N157



MS H155

Recubrimientos Especiales Exteriores

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.