



Novecento Paint - KeSmalto!

LUCIDO EFFETTO LACCATURA

Smalto all'acqua a base di resine uretaniche in dispersione acquosa.

SATINATO

Smalto all'acqua a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Applicabile direttamente su diverse tipologie di materiali all'interno e all'esterno.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Legno: preparare adeguatamente il supporto seguendo le istruzioni in scheda tecnica. In caso di legni con elevata presenza di tannini applicare una prima mano di NOVECENTO PAINT ANTITANNINO.

Metalli non verniciati non ferrosi: carteggiare leggermente la superficie con carta fine, sgrassare con diluente e applicare direttamente.

Su supporti ferrosi: applicare preventivamente due mani di NOVECENTO L'ANTIRUGGINE ALL'ACQUA per garantire la durata negli anni ed evitare flash rusting.

Pvc, policarbonato, plastiche in generale: carteggiare leggermente il supporto con carta fine, successivamente sgrassare con PULITORE FORTE NOVECENTO PAINT.

Per altre tipologie di plastiche occorre effettuare una prova applicativa su una piccola superficie per verificare la corretta adesione al supporto.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Temperatura di applicazione Min. +5 °C / Max. +35 °C UR <80%. Attrezzi: rullo a pelo corto, pennello con setole sintetiche, spruzzo.

Eventuale diluizione: con acqua. Pennello e/o rullo; pronto all'uso, max 5% - Spruzzo: 10 – 15% a seconda dell'attrezzo utilizzato. Stendere due mani di KeSmalto! a distanza di 10 ore l'una dall'altra.

Resa: 12 - 14 mq/lt circa per mano secondo l'assorbimento e la rugosità del supporto.

Pulizia degli attrezzi: acqua e sapone.

Peso specifico: 1.250 ± 0,05 kg/l (dato riferito al colore bianco).

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): Fuori polvere: 30 minuti.

Secco al tatto: 3 ore Sovraverniciabile: 6-8 ore.



CONDIZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE). Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo Categoria A/d BA. Valore limite COV (2010):130gr/l; Contenuto massimo Cov: 130 gr/lt.



GUALTIERO MEAZZA S.r.l.

Fraz. Ferrero 1 Loc. Trivero 13835 Valdilana BI

Tel. 015 756721 - Fax 015 756722

e-mail: info@ceranovecento.com

PRODOTTO CON ORGOGLIO IN ITALIA



Grafica: www.giobottegagrafica.it

NOVECENTO PAINT®



FINITURA
COME A SPRUZZO

NO CARTAVETRO
NO PRIMER



- ✓ All'acqua
- ✓ Anti Impronta
- ✓ No Blocking
- ✓ Interni / Esterni
- ✓ Ottima Dilatazione
- ✓ Super Resistenza

COME
VETRO

LUCIDO
EFFETTO
LACCATURA

SATINATO



PRODOTTO CON ORGOGLIO
IN ITALIA



LUCIDO EFFETTO LACCATURA



SATINATO

