

## ECOWOOD IMPREGNANTE CEROSEO 2IN1

### CARATTERISTICHE

Impregnante per legno per interni e esterni a base di resine acriliche in dispersione acquosa, additivi specifici e pigmenti trasparenti. La presenza di cere e l'elevata penetrazione all'interno dei supporti (perline, recinzioni, cancellate, infissi) preserva i manufatti dall'azione distruttiva degli agenti aggressivi, anche in zone con clima particolarmente aggressivo (montane e marine). Il prodotto non forma una pellicola superficiale, e conseguentemente non sfoglia dal supporto, semplificando i futuri interventi di ripristino. Le colorazioni realizzate con speciali pigmenti non coprenti esaltano le naturali venature del legno, colorandole in trasparenza senza mascherarne la naturale bellezza. Applicabile a pennello, con straccio e/o tampone.



### AVVERTENZE

Mescolare bene il prodotto prima e durante la sua applicazione. Il legno esposto all'esterno non deve essere Pitturato con il solo prodotto incolore, essendo questo meno resistente in esterno rispetto ai colorati. In tal caso è preferibile utilizzarlo come prima mano. I colorati e il prodotto incolore sono tutti miscibili tra loro in ogni proporzione per poter creare tonalità alternative a piacimento. Conservare il prodotto a temperatura superiore ai 5°C. Non applicare con temperature inferiori a 10°C o superiori ai 35°C e umidità relativa superiore all'80%.

Direttiva 2004/42 CE: Categoria: A/e BA Valore limite COV dal 1.01.2010: 130 gr/l

Contenuto massimo COV: 130 gr/l

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

### MODALITÀ D'USO

**Preparazione del supporto:** il supporto deve essere asciutto, esente da tracce di sporco, resina, grassi, funghi, muffe. Se fossero presenti vecchie vernici trasparenti o a smalto occorre rimuoverle tramite sverniciatura e carteggiatura. In presenza di macchie nere sulla superficie occorre effettuare un lavaggio con Schiarente Novecento. Se presenti tracce di resine naturali occorre eliminarle tramite lavaggio con diluente nitro. Se il legno è nuovo è consigliabile carteggiare la superficie seguendo la direzione della venatura con carta vetro grana media. Se fosse già, presente un prodotto impregnante carteggiare e pulire. **Applicazione:** il prodotto può essere applicato a pennello, straccio, tampone. Per migliorare l'aspetto estetico finale suggeriamo di ripassare, dopo 15 minuti circa, la superficie con uno panno. Su legno nuovo si consiglia di applicare una prima mano di prodotto trasparente, e due mani successive di colorato nella tinta desiderata. **Caratteristiche applicative:** Resa media: 10 m<sup>2</sup>/lt prima mano - 15 m<sup>2</sup>/lt le successive. **Diluizione:** 10-20% con acqua in prima mano. **Pronto all'uso nelle successive** **Fuori polvere:** 30 minuti **Essiccazione:** 8 ore in profondità. **Sovraplicazione:** 8 ore circa **Caratteristiche generali:** Residuo secco : 26 ± 1. **Peso specifico:** 1,025 ± 0.05

[www.ceranovecento.com](http://www.ceranovecento.com)

 +39 015 756721

 [info@ceranovecento.com](mailto:info@ceranovecento.com)