

TRADITIONALWOOD FINITURA EFFETTO CERA

CARATTERISTICHE

FINITURA EFFETTO CERA - a base solvente. Finitura altamente protettiva ad effetto cera per legno già impregnato. Grazie ai filtri UV e alle pregiate cere contenute, il prodotto garantisce un'efficace protezione dei manufatti in legno (infissi, perline, serramenti, recinti) dagli agenti aggressivi, anche in zone con clima particolarmente aggressivo (montane e marine). La finitura gradevolmente satinata rende il supporto verniciato di piacevole aspetto, esaltando la naturale bellezza del legno e lasciandolo libero di respirare. Grazie alla particolare formulazione il prodotto non sfoglia ma si degrada lentamente nel tempo facilitando così i futuri interventi di manutenzione. La buona idrorepellenza del prodotto limita la ritenzione degli inquinanti atmosferici e riduce l'assorbimento dell'acqua. La consistenza leggermente tixotropica limita le colature in fase di applicazione.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto: il supporto deve essere asciutto, esente da tracce di sporco, resina, grassi, funghi e muffe. Se fossero presenti vecchie vernici trasparenti (flatting) in cattive condizioni rimuoverle tramite sverniciatura e/o carteggiatura. Se il legno è nuovo è consigliabile carteggiare la superficie seguendo la direzione della venatura con carta vetro grana media ed applicare una o due mani di Impregnante Novecento a seconda dell'assorbimento. Se fosse già presente un prodotto impregnante o effetto cera da rinnovare, carteggiare, pulire ed applicare. Se fossero presenti vecchie vernici trasparenti (flatting) in cattive condizioni rimuoverle tramite sverniciatura e/o carteggiatura.

Applicazione: il prodotto può essere applicato a pennello, straccio, tampone, spruzzo.

DATI TECNICI:

Caratteristiche applicative fuori polvere: 2 ore. **Resa media:** 12 – 14 m²/lt. **Diluizione:** pronto all'uso. **Sovrapplicazione:** 24 ore a 20°C e 65% U.R.

Catteristiche generali: **Residuo secco:** 35 ± 1

Peso specifico: 0,85 ± 0,05

Gloss: 20-30 satinato

Direttiva 2004/42 CE Categoria: A/e BS

Valore limite COV dal 1.01.2010: 400 gr/l;

Contenuto massimo COV: 400 gr/l.

www.ceranovecento.com



+39 015 756721



info@ceranovecento.com