DURALASTIC

POLIURETANO MONOCOMPONENTE

POLIURETANO FLEXIBLE PARA AGLOMERADOS.

DESCRIPCION

DURALASTIC es un aglutinante a base de poliuretano monocomponente.

CARACTERISTICAS:

DURALASTIC tiene excelente flexibilidad y adherencia cuando se utiliza para aglomerar hule sintético molido.

USOS:

DURALASTIC se utiliza para aplicaciones diversas de aglomerado, por ejemplo, granulado de hule natural o sintético, poliuretano, plástico, madera, etc.

SISTEMA RECOMENDADO:

DURALASTIC

COLORES:

TRANSPARENTE

Ver observaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C	1.05 - 1.09 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C	15000 +/- 1000 cps
Sólidos en Peso:	> 97 %
Sólidos en Volumen:	> 96 %
V O C:	<30 gr/ lt

Rendimiento Teórico:

NO APLICA

Espesor Seco Recomendado:

NO APLICA

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz:	Regular
Corrosión:	Mala
Abrasión:	Buena
Temperatura:	60 °C

Flexibilidad:	EXCELENTE
Adherencia:	100%
Dureza:	NO APLICA
Brillo:	

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos:	Regular
Alcalis:	Regular
Disolventes:	Regular
Agua:	Excelente
Gasolina:	Regular

SECADO:

Libre de Polvo:	<140 minutos
Al Tacto:	<160 minutos
Duro:	> 24 HRS
Repintado:	NO APLICA
Para Inmersión:	NO APLICA

PRESENTACION:

En KILO 1.000,KILO 4.000 LITROS

APLICACION:

Método:

NO APLICA

Thinner:

NO APLICA

Substratos :

llantas y neumáticos, madera

PREPARACION DE SUPERFICIE:

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

6 MESES

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. No se aplique este producto si la temperatura del substrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa en el ambiente es mayor del 85%.

No se deberá mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS

OBSERVACIONES:

Si se requiere pigmentar el DURALASTIC para tener aglomerados de colores se recomienda utilizar máximo 5% en volumen de PASTA PARA DURALASTIC.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.
Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

P11-06-DLAS- - -4650

Fecha de Revisión: 29/09/2021

Fecha de Actualizacion: 22/09/2021

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70
http://www.nervion.com.mx

PRESENTACIONES Y RENDIMIENTOS SEGUN EQUIPOS DE APLICACION

RENDIMIENTO TEORICO

KIT DE:	***NO APLICA*** ***CONSIDERANDO CERO DESPERDICIO***		***BROCHA O RODILLO EFICIENCIA 85 - 95%***		***EQUIPO AIRLESS EFICIENCIA 77%***		***EQUIPO H.V.L.P EFICIENCIA 70%***		***EQUIPO EPA EFICIENCIA 65%***		***EQUIPO CONVENCIONAL EFICIENCIA 45-55%***	
ESPESOR SECO	0.00 Mils	0.00 Mils m2	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils	0.00 Mils
1.00 Litros	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2
4.00 Litros	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2

El "rendimiento teórico" es un dato real cuando toda la pintura se deposita en la superficie a pintar, es decir, en condiciones ideales, considerando cero desperdicio (perdida o merma de pintura).

Sin embargo, debe de considerarse que siempre hay "pérdidas de pintura" debidas a factores que influyen en el rendimiento de una pintura, los principales son:

- Método de aplicación. Por ejemplo, se puede considerar los siguientes parámetros:
  - Brocha o rodillo:pérdida de hasta 15%
  - Equipo airless:pérdida de hasta 25%
  - Equipo HVLP:pérdida de hasta 30%
  - Equipo EPA:pérdida de hasta 35%
  - Equipo convencional: pérdida de hasta 5%
- Condiciones al momento de aplicación (falta de cabina acondicionada, zona abierta con viento, etc.)
- Tipo de superficie: plana, tubular, pintado de esquinas, zonas huecas, ángulos, piezas pequeñas, etc.
- Rugosidad de la superficie (perfil de anclaje, la rugosidad aumenta la superficie real a pintar ya que ésta deja de ser plana para tomar un perfil irregular, a mayor rugosidad, menor rendimiento, ya que se produce un consumo extra debido a la pintura que se emplea en rellenar el "volumen muerto" provocado por la rugosidad).

Por esta razón el rendimiento práctico siempre suele ser menor que el rendimiento teórico. Para estimar un dato más real de rendimiento, se debe analizar cada proyecto para considerar todos los factores que se tengan en el lugar y momento de la aplicación y obtener con base en este análisis un "factor de corrección".

Rendimiento práctico = Rendimiento teórico x Factor de corrección

Esta información debe ser considerada en la ejecución de cada proyecto.

Si requiere más información, solicitar la atención de un asesor técnico.

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La Contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

El Nervion, S.A. de C.V, declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso el cual no se encuentra dentro de nuestras recomendaciones, el mismo asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.