ALKINER B-41

EPOXICO CATALIZADO

ALKITRAN DE HULLA

DESCRIPCION

Primario Epoxico de Alquitran de hulla, catalizado con poliamidas

CARACTERISTICAS:

Inmejorable protección anticorrosiva, excelente adhesión y resistencia al agua.

USOS:

ALKINER B-41 es ideal para proteger superficies metálicas o minerales, expuestas a inmersión en agua tratada, salada o cruda. Así mismo, se recomienda para la protección de superficies diversas en atmósferas industriales y fondos de embarcaciones.

Tambien se utiliza en sistemas de impermeabilizacion de alto desempeño.

SISTEMA RECOMENDADO:

2 capas de 6.0 - 8.0 milésimas secas cada una de ALKINER B-41

COLORES:

Negro (cenizo)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C	1.310 - 1.410 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C	2000 - 3500 cps
Sólidos en Peso:	70 - 80%
Sólidos en Volumen:	55 - 65%
V O C:	< 350 g/l

Rendimiento Teórico:

1.5 m²/L a 14 mils de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

12.0 - 16.0 milesimas de pulga

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz:	Regular
Corrosión:	Buena
Abrasión:	Regular
Temperatura:	60 °C
Flexibilidad:	Pasa mandril cónico
Adherencia:	100 %
Dureza:	HB
Brillo:	mate - satinado

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos:	Buena
Alcalis:	Buena
Disolventes:	Mala
Agua:	Excelente
Gasolina:	Regular

SECADO:

Libre de Polvo:	< 70 minutos
Al Tacto:	< 3 horas
Duro:	< 48 horas
Repintado:	16 - 48 horas
Para Inmersión:	> 7 días

PRESENTACION:

EN JUEGO 1.250,JUEGO 5.000,JUEGO 10.000,JUEGO 20.000,JUEGO 25.000 LITROS

APLICACION:

Método:

Airless, convencional, EPA, brocha

Adelgazador:

Solvente S-124, máximo 30 %

Relación de Mezcla:

4.00 Partes en Volumen ALKINER B-41-B

1 Parte en Volumen REACTOR R-100

Vida Util (Pot Life):

< 4 horas Horas

Substratos :

acero, concreto, madera

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie deberá estar preferentemente preparada con chorro de arena a metal blanco según la especificación SSPC-SP-5

En caso de que esto no fuera posible, emplear una limpieza mecánica lo más exhaustiva posible.

**Para el caso de servicio de inmersión, se recomienda exclusivamente limpieza a metal blanco SSPC-SP-5.

ALMACENAJE:

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

ALKINER B-41 Base: 12 meses: Reactor R-100: 18 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

El proceso de aplicación debe efectuarse sobre superficies y/o recubrimientos secos, preparados de acuerdo a lo especificado, que no estén expuestos a la lluvia, tolvaneras, niebla, rocío, brisa, nieve, ni cuando la temperatura de la superficie o del recubrimiento sea menor de 7°C o mayor de 50°C, ni cuando la humedad relativa del aire sea mayor de 85%, la temperatura del sustrato debe estar mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío. No se debe aplicar ningún recubrimiento cuando se tengan vientos con una velocidad mayor de 24 km/h cuando sea por aspersión.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS

KRONA, KRONA PLUS, KRONA XP, LATEX NEVIN® PLATA

OBSERVACIONES:

Cuando se requiera cambiar el color negro de la superficie protegida, será necesario aplicar acabados de color base agua para evitar sangrados del Alquitrán.

En embarcaciones se puede recubrir con pintura antivegetativa, teniendo en cuenta que el color negro sangra ligeramente.

POR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ALQUITRÁN DE HULLA Y DEBIDO A SU MÉTODO DE OBTENCIÓN, PUEDE LLEGAR A CONTENER TRAZAS O PARTÍCULAS SÓLIDAS (CARBÓN) QUE PUEDEN LLEGAR A SER VISIBLES TANTO EN EL PRODUCTO COMO EN LA APLICACIÓN, SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

PRESENTACIONES Y RENDIMIENTOS SEGUN EQUIPOS DE APLICACION

RENDIMIENTO TEORICO

KIT DE:	*12.0 - 16.0 milesimas CONSIDERANDO CERO DESPERDICIO*		*BROCHA O RODILLO EFICIENCIA 85 - 95%*		*EQUIPO AIRLESS EFICIENCIA 77%*		*EQUIPO H.V.L.P EFICIENCIA 70%*		*EQUIPO EPA EFICIENCIA 65%*		*EQUIPO CONVENCIONAL EFICIENCIA 45-55%*	
ESPESOR SECO	12.00 Mils	16.00 Mils	12.00 Mils	16.00 Mils	12.00 Mils	16.00 Mils	12.00 Mils	16.00 Mils	12.00 Mils	16.00 Mils	12.00 Mils	16.00 Mils
1.25 Litros	2.26 m2	1.69 m2	2.03 m2	1.52 m2	1.74 m2	1.30 m2	1.58 m2	1.18 m2	1.47 m2	1.10 m2	1.13 m2	0.85 m2
5.00 Litros	9.02 m2	6.77 m2	8.12 m2	6.09 m2	6.95 m2	5.21 m2	6.31 m2	4.74 m2	5.86 m2	4.40 m2	4.51 m2	3.39 m2
10.00 Litros	18.04 m2	13.53 m2	16.24 m2	12.18 m2	13.89 m2	10.42 m2	12.63 m2	9.47 m2	11.73 m2	8.79 m2	9.02 m2	6.77 m2
20.00 Litros	36.08 m2	27.06 m2	32.47 m2	24.35 m2	27.78 m2	20.84 m2	25.26 m2	18.94 m2	23.45 m2	17.59 m2	18.04 m2	13.53 m2
25.00 Litros	45.10 m2	33.83 m2	40.59 m2	30.45 m2	34.73 m2	26.05 m2	31.57 m2	23.68 m2	29.32 m2	21.99 m2	22.55 m2	16.92 m2

El "rendimiento teórico" es un dato real cuando toda la pintura se deposita en la superficie a pintar, es decir, en condiciones ideales, considerando cero desperdicio (perdida o merma de pintura).

Sin embargo, debe de considerarse que siempre hay "pérdidas de pintura" debidas a factores que influyen en el rendimiento de una pintura, los principales son:

- Método de aplicación. Por ejemplo, se puede considerar los siguientes parámetros:
  - Brocha o rodillo:pérdida de hasta 15%
  - Equipo airless:pérdida de hasta 25%
  - Equipo HVLP:pérdida de hasta 30%
  - Equipo EPA:pérdida de hasta 35%
  - Equipo convencional: pérdida de hasta 55%
- Condiciones al momento de aplicación (falta de cabina acondicionada, zona abierta con viento, etc.)
- Tipo de superficie: plana, tubular, pintado de esquinas, zonas huecas, ángulos, piezas pequeñas, etc.
- Rugosidad de la superficie (perfil de anclaje, la rugosidad aumenta la superficie real a pintar ya que ésta deja de ser plana para tomar un perfil irregular, a mayor rugosidad, menor rendimiento, ya que se produce un consumo extra debido a la pintura que se emplea en rellenar el "volumen muerto" provocado por la rugosidad).

Por esta razón el rendimiento práctico siempre suele ser menor que el rendimiento teórico. Para estimar un dato más real de rendimiento, se debe analizar cada proyecto para considerar todos los factores que se tengan en el lugar y momento de la aplicación y obtener con base en este análisis un "factor de corrección".

Rendimiento práctico = Rendimiento teórico x Factor de corrección

Esta información debe ser considerada en la ejecución de cada proyecto.

Si requiere más información, solicitar la atención de un asesor técnico.

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La Contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

El Nervion, S.A. de C.V, declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso el cual no se encuentra dentro de nuestras recomendaciones, el mismo asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta ficha técnica. En caso de que el aplicador llegara a apreciar algun problema evidente:

- ***Durante la aplicación del producto, tales como diferencia de color o tono, contaminacion visible del producto, problema en la aplicación, gelado, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no mas de 1 juego de pintura preparada y dar aviso de inmediato a pinturas Nervion (El Nervion S.A. de C.V.)***
- ***En la aplicación final, tales como problemas de apariencia , tiempos de secado, brillo, etc.; es responsabilidad del cliente dar aviso a Pinturas Nervion (El NErvion S.A. de C.V.) en un lapso no mayor de 24 - 36 horas despues de haber aplicado el producto.***

Evidenciar los hechos por escrito o de manera digital (fotos, videos); de lo contrario Pinturas Nervion sólo repondrá la cantidad equivalente a 1 juego de producto mezclado correspondiente a la reclamacion en caso de aprobarse la inconformidad.

El empleo de este producto en usos o condiciones de aplicación diferentes a lo expresado en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente, aplicador o usuario. las caracteristicas y su manual de aplicación, sobre el uso de este producto, establecidas en esta ficha técnica están basadas en pruebas por, y en representación, de el Nervion S.A. de C.V. dicha información y recomendaciones están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofecido al momento de la publicación. Pinturas Nervion recomienda hacer pruenas antes de la utilización del producto para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular. Consulte a su asesor técnico o escanee el codigo QR que se encuentra en la etiqueta del producto para obtener la ficha tecnica, manual de aplicación y hoja de seguridad mas reciente. Para más información consulte la página www.nervion.com.mx p envié correo a nuestro departamento de Servicio al Cliente el cual es servicio_cliente@nervion.com.mx.