

BELTON AÉROSOL

DEFINITION DU PRODUIT

Peinture de finition à base de résine acrylique modifiée. Ses qualités dominantes sont : séchage et durcissement rapides, brillance élevée, pouvoir couvrant exceptionnel, excellente tenue en extérieur, ainsi qu'une très bonne adhérence directe sur métal. Le débit de l'aérosol est optimisé pour une application plus rapide et plus efficace de la peinture.

COMPOSITION

LIANTS : Acrylique modifié

PIGMENTS : Organiques, minéraux

SOLVANTS : Aromatiques, esters

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

DENSITE : 0,95 à 1,20 g/cm³ suivant teinte.

EXTRAIT SEC (en poids) : 40 à 50 % en fonction des teintes – 49 % pour le blanc

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

HOMOGENEISER avant CHAQUE EMPLOI : agiter l'aérosol pendant 2 minutes pour obtenir la teinte exacte.

SUPPORT :

Doit s'appliquer impérativement sur un support propre, sec et dégraissé.

Pour une meilleure protection anti-corrosion, un traitement préalable du support avec notre Apprêt Z45 en aérosol est possible.

Applicable sur matériaux courants : bois, tôle, acier...

MODE D'APPLICATION : Aérosol. Pulvériser à environ 25-30 cm de la surface à peindre.

VISCOSITE DE PULVERISATION 20 à 25 secondes coupe AFNOR N° 4 à 20°C

Solvant de nettoyage : S45, Diluant K, Diluant N01

CONSOMMATION : 100 à 120 g/ m²

SECHAGE HORS POUSSIERE : 3 minutes à 20°C

MANIPULABLE : 15 minutes à 20°C

SEC DUR : 2 heures à 20°C

ETUVAGE : Par temps froid, vous pouvez réchauffer l'aérosol à l'eau chaude avec un maximum de 30°C

Après emploi, est IMPERATIF de PURGER L'AEROSOL, tête en bas pendant quelques secondes, en appuyant sur le diffuseur.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

ASPECT : Brillant / Satiné/ Mat

TEINTE : Teintes RAL, RAL DESIGN, AFNOR, NCS, PANTONE, TP...

Contretype sur demande.

EPAISSEUR : 20 µ

ADHERENCE : Excellente sur support bien préparé.

HYGIENE - SECURITE - STOCKAGE

CONSIGNE A RESPECTER : Récipient sous pression ; voir la Fiche de Sécurité.

POINT ECLAIR : < 21°C

STOCKAGE : Conservation 12 mois ; voir la Fiche de Sécurité pour les conditions.

Les renseignements que contient cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Toutes applications non conformes à nos prescriptions, ne sauraient engager notre responsabilité.