

CALCE E LOLLA BK RICE

Miscela naturale da intonaco in calce e lolla di riso

DESCRIZIONE MATERIALE

Intonaco altamente traspirante ottenuto miscelando calce aerea con lolla di riso, prodotto agricolo derivante dalla sbramatura del risone, il riso grezzo dopo la trebbiatura,

Dati operativi

granulometria	Da 0 a 4 mm
disponibilità	in sacchi da 20 kg – bancale da 50 sacchi
tipologia	polvere
colore	avorio / beige
spessore	massimo 2 cm per mano
consumo	9,5 kg/mq per cm di spessore +/- 10%
rapporto d'acqua al sacco	6 -8 lt a sacco
temp.d'applicazione	da +5 a +30 °C

Composizione

calce aerea naturale in forma idrata (polvere) certificata secondo norma UNI EN 459-1 CL90S puramente calcica ossia con più del 90% di idrossido, **lolla di riso** di risaie italiane, **polvere di marmo** certificata secondo norma EN 12620, **pozzolana naturale** certificata secondo EN 197-1.

Campi di applicazione

Allettamento blocchi BK Rice, intonaco di fondo, possibilità di lasciare a vista con rifinitura levigata, frattazata o dilavata.

Da applicarsi solo internamente.

DATI TECNICI	U.m.	Valore
Ph		10,5
Peso specifico	kg/m ³	1120
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	11
Conducibilità termica (λ)	W/mK	0,07
Compressione	CLASSE	CS1
Assorbimento d'acqua	CLASSE	W0
Classificazione di reazione al fuoco	CLASSE	A2
Presenza sostanze nocive		assenti

Certificazioni

Uni En 998-1:2016

malta per scopi generali per intonaci interni/esterni – GP

TUVIT-LMR-0025

% riciclato CAM

Sicurezza

per il contenuto di calce naturale, CALCE E LOLLA INTONACO risulta essere un materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.



s.r.l.

Ferrari BK S.r.l.

Via Santa Caterina, 7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)
Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633 – www.ferraribk.it