



PRIMARIO ECOLOGICO PARA USOS GENERALES

DESCRIPCION

ADVANCE® 650-P es un primario anticorrosivo, acrílico base agua, monocomponente (no requiere catalizador para curado), formulado con alto contenido de inhibidores de corrosión, libre de plomo y metales pesados.

CARACTERISTICAS:

ADVANCE® 650-P es un producto con bajo contenido de VOC's lo que lo hace un producto ecológico y amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación. Brinda excelentes propiedades físicas, los tiempos de secado son adecuados para poder aplicar cualquier acabado que sea compatible con este primario, presenta excelente poder cubriente.

USOS:

ADVANCE® 650-P es ideal para aplicarse sobre superficies de acero al carbón, lámina negra, acero galvanizado, aluminio, concreto, etc. Para empleo en actividades de mantenimiento en áreas donde el uso de solventes está restringido.

SISTEMA RECOMENDADO:

PRIMARIO: ADVANCE® 650-P
ACABADO: ADVANCE® 520

COLORES:

Blanco y gris.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.200 - 1.350 g/ml

Viscosidad: @ 25°C 15,000 - 25,000 cPs

Sólidos en Peso: > 55%

Sólidos en Volumen: > 40%

V O C: < 50 g/L

Rendimiento Teórico:

5 m²/L @ 3 mils secas

Espesor Seco Recomendado:

2.0 - 3.0 mils de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente

Corrosión: Excelente

Abrasión: Buena

Temperatura: 90 °C

Flexibilidad: pasa mandril cónico

Adherencia: 100%

Dureza: H

Brillo: < 20 UDB A 60°

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Mala

Disolventes: Mala

Agua: Excelente

Gasolina: Mala

SECADO:

Libre de Polvo: < 25 minutos

Al Tacto: < 30 minutos

Duro: < 24 horas

Repintado: 2 - 24 horas

Para Inmersión: No recomendado

PRESENTACION:

EN BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA
18.000, CUBETA 10.000, CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION: Método: Pistola de media presión, H.V.L.P., EPA, Airless, brocha o rodillo.	ACABADOS RECOMENDADOS ADVANCE® 400-DTM
Thinner: Agua Máximo 30% .	OBSERVACIONES:
Substratos : Acero al carbón, concreto, acero galvanizado, acero, aluminio	
PREPARACION DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar libre de impurezas, polvo, silicones, aceite, condensados o cualquier otro contaminante que afecte la correcta adhesión del primario ADVANCE® 650-P.	
ALMACENAJE: Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ADVANCE® 650-P: 12 MESES	PRECAUCION: <i>Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.</i>
CONDICIONES DE APLICACION: No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 35°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%. <i>Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.</i>	ATENCION: <i>Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.</i>

P21-01-650P- - -1102

Fecha de Revisión: 28/07/2026

Fecha de Actualizacion: 22/09/2021

Página 2 de 4

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

<http://www.nervion.com.mx>

PRESENTACIONES Y RENDIMIENTOS SEGUN EQUIPOS DE APLICACION

RENDIMIENTO TEORICO

KIT DE:	2.0 - 3.0 mils de CONSIDERANDO CERO DESPERDICIO		BROCHA O RODILLO EFICIENCIA 85 - 95%		EQUIPO AIRLESS EFICIENCIA 77%		EQUIPO H.V.L.P EFICIENCIA 70%		EQUIPO EPA EFICIENCIA 65%		EQUIPO CONVENCIONAL EFICIENCIA 45-55%	
ESPESOR SECO	2.00 Mils	3.00 Mils m2	2.00 Mils	3.00 Mils	2.00 Mils	3.00 Mils	2.00 Mils	3.00 Mils	2.00 Mils	3.00 Mils	2.00 Mils	3.00 Mils
1.00 Litros	7.48 m2	4.99 m2	6.73 m2	4.49 m2	5.76 m2	3.84 m2	5.24 m2	3.49 m2	4.86 m2	3.24 m2	3.74 m2	2.50 m2
4.00 Litros	29.92 m2	19.95 m2	26.93 m2	17.96 m2	23.04 m2	15.36 m2	20.94 m2	13.97 m2	19.45 m2	12.97 m2	14.96 m2	9.98 m2
18.00 Litros	134.64 m2	89.76 m2	121.18 m2	80.78 m2	103.67 m2	69.12 m2	94.25 m2	62.83 m2	87.52 m2	58.34 m2	67.32 m2	44.88 m2
10.00 Litros	74.80 m2	49.87 m2	67.32 m2	44.88 m2	57.60 m2	38.40 m2	52.36 m2	34.91 m2	48.62 m2	32.42 m2	37.40 m2	24.94 m2
19.00 Litros	142.12 m2	94.75 m2	127.91 m2	85.28 m2	109.43 m2	72.96 m2	99.48 m2	66.33 m2	92.38 m2	61.59 m2	71.06 m2	47.38 m2

El "rendimiento teórico" es un dato real cuando toda la pintura se deposita en la superficie a pintar, es decir, en condiciones ideales, considerando cero desperdicio (perdida o merma de pintura).

Sin embargo, debe de considerarse que siempre hay "pérdidas de pintura" debidas a factores que influyen en el rendimiento de una pintura, los principales son:

- Método de aplicación. Por ejemplo, se puede considerar los siguientes parámetros:

Brocha o rodillo: pérdida de hasta 15%

Equipo airless: pérdida de hasta 25%

Equipo HVLP: pérdida de hasta 30%

Equipo EPA: pérdida de hasta 35%

Equipo convencional: pérdida de hasta 55%

- Condiciones al momento de aplicación (falta de cabina acondicionada, zona abierta con viento, etc.)
- Tipo de superficie: plana, tubular, pintado de esquinas, zonas huecas, ángulos, piezas pequeñas, etc.
- Rugosidad de la superficie (perfil de anclaje, la rugosidad aumenta la superficie real a pintar ya que ésta deja de ser plana para tomar un perfil irregular, a mayor rugosidad, menor rendimiento, ya que se produce un consumo extra debido a la pintura que se emplea en rellenar el "volumen muerto" provocado por la rugosidad).

Por esta razón el rendimiento práctico siempre suele ser menor que el rendimiento teórico. Para estimar un dato más real de rendimiento, se debe analizar cada proyecto para considerar todos los factores que se tengan en el lugar y momento de la aplicación y obtener con base en este análisis un "factor de corrección".

$$\text{Rendimiento práctico} = \text{Rendimiento teórico} \times \text{Factor de corrección}$$

Esta información debe ser considerada en la ejecución de cada proyecto.

Si requiere más información, solicitar la atención de un asesor técnico.

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La Contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

El Nervion, S.A. de C.V, declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso el cual no se encuentra dentro de nuestras recomendaciones, el mismo asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta ficha técnica. En caso de que el aplicador llegara a apreciar algún problema evidente:

- * Durante la aplicación del producto, tales como diferencia de color o tono, contaminación visible del producto, problema en la aplicación, gelado, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no mas de 1 juego de pintura preparada y dar aviso de inmediato a pinturas Nervion (El Nervion S.A. de C.V.)**
- * En la aplicación final, tales como problemas de apariencia, tiempos de secado, brillo, etc.; es responsabilidad del cliente dar aviso a Pinturas Nervion (El Nervion S.A. de C.V.) en un lapso no mayor de 24 - 36 horas despues de haber aplicado el producto.**

Evidenciar los hechos por escrito o de manera digital (fotos, videos); de lo contrario Pinturas Nervion sólo repondrá la cantidad equivalente a 1 juego de producto mezclado correspondiente a la reclamacion en caso de aprobarse la inconformidad.

El empleo de este producto en usos o condiciones de aplicación diferentes a lo expresado en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente, aplicador o usuario. las características y su manual de aplicación, sobre el uso de este producto, establecidas en esta ficha técnica están basadas en pruebas por, y en representación, de el Nervion S.A. de C.V. dicha información y recomendaciones están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofecido al momento de la publicación. Pinturas Nervion recomienda hacer pruenas antes de la utilización del producto para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular. Consulte a su asesor técnico o escanee el codigo QR que se encuentra en la etiqueta del producto para obtener la ficha tecnica, manual de aplicación y hoja de seguridad mas reciente. Para más información consulte la página www.nervion.com.mx p envíe correo a nuestro departamento de Servicio al Cliente el cual es servicio_cliente@nervion.com.mx.