



# AURORA ACRILICA

## SUPERLAVABILE ACRILICA OPACA PER ESTERNI ED INTERNI

**GENERALITA':** "AURORA ACRILICA" é una idropittura murale ad uso professionale adatta per decorare pareti in muratura, cartongesso, masonite e qualsiasi superficie murale presente in abitazioni civili, garages, uffici, capannoni industriali, ecc. Le varie cariche pregiate e gli additivi di prima qualità contenuti nella formula, permettono all'"AURORA ACRILICA" di avere:

- Ottimo potere coprente;
- Aspetto finissimo ed alta resa;
- Eccellente resistenza al lavaggio (superiore ai 10000 cicli - ASTM D-2486/96);
- Facilità d'applicazione;
- Resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Su muri nuovi:* stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con "ACRILFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua.

*Su vecchie pitture ammalorate in interni:* rimuovere tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

*Per muri già trattati ma esterni:* procedere come per interni ed imprimere con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale.

*Ove la parete sia già stata trattata con pittura a tempera o similare:* raschiare bene il tutto inumidendo con acqua la superficie e quindi procedere come per muri nuovi.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo. Lasciar trascorrere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. La temperatura d'applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

**DILUIZIONE:** 30% con acqua in peso (45% in volume) la prima mano.  
20% con acqua in peso (30% in volume) la seconda mano.

**VISCOSITA' DI FORNITURA:** Cps: 15000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C).

**RESIDUO SECCO:** 62% ± 1.

**PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 1,55 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**RESA TEORICA:** Mq./lt.: circa 16 per mano.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 30 minuti; in profondità circa 24 ore.

**LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.



**Colorificio ARCO S.p.a.**  
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)  
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



**CONFEZIONI DI VENDITA:** 12 x 0,750 lt. - latte da 2,5 lt. - 5 lt. latte da 14 lt. di metallo.

**TINTE:** Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Idropitture".

**STOCCAGGIO:** Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.