



# ECO PROTEX

## PROTETTIVO AD ACQUA PER LEGNO

**GENERALITA':** impregnante incolore ad acqua, utilizzato per la protezione e la decorazione del legno, sia in interni sia in esterni. E' un prodotto a base di copolimeri acrilici ad alto potere penetrativo che proteggono il legno dagli agenti atmosferici e dagli attacchi batterici, non alterandone la naturale traspirazione. Di facile applicazione e manutenzione, il film ottenuto, non sfoglia ed è iningiallente.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Legno nuovo o già verniciato con prodotto simile:* la superficie va carteggiata con carta abrasiva fine, sgrassata se necessario e spolverata.

*Legno già verniciato:* le vecchie pitture non simili o in fase di distacco, devono essere completamente rimosse, quindi levigare e procedere come sopra.

Per una maggiore protezione del legno (specie in esterno) è consigliabile sovraverniciare con una o due mani di "ECO FLATTING" lucido o satinato. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità), ben stagionato, esente da residui friabili, oleosi e resinosi, da marcescenza, da formazioni vegetali.

**APPLICAZIONE:** a pennello, a rullo, a spruzzo, ad immersione. L'applicazione consigliata é quella a pennello, comunque sempre nel senso delle venature del legno. Applicare sempre almeno due mani di "ECO PROTEX", a distanza di almeno 18 ore l'una dall'altra, con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, gelide o umide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso, specie il prodotto colorato. È consigliabile testare la tinta con prove preliminari, poiché la tonalità finale è fortemente influenzata dal colore originale del legno.

**DILUIZIONE:** Nessuna. Prodotto pronto all'uso.

**RESIDUO SECCO:** 25% ± 1.

**PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 1,02 ± 0,02 a 23 ± 2°C.

**RESA TEORICA:** Mq./lt.: circa 18 per ogni mano.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 2 ore; 18 - 20 ore in profondità.

**VISCOSITA' DI FORNITURA:** 14" ± 2 Tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.

**LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**CONFEZIONI:** Cartoni da 12 x 0,750 lt. - 4 x 2,5 lt. - latte da 16 lt.

**TINTE:** Neutro trasparente e colori di cartella "CORSARO".

**STOCCAGGIO:** Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Terza Edizione. Data di compilazione: 13.10.2003. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.