



QUARZO SPECIALE

RIVESTIMENTO CONTINUO ALLA FARINA DI QUARZO

GENERALITA': "QUARZO SPECIALE" é un prodotto a granulometria finissima dotato di notevole resistenza alle intemperie ed all'abrasione ad umido. Adattissimo per rivestire esterni ed interni, capannoni prefabbricati e qualsiasi supporto cementizio soggetto agli agenti atmosferici ed agli smog industriali ed urbani. La finitura finale può essere liscia o leggermente bucciata. "QUARZO SPECIALE" é a base di copolimeri stirolacrilici, pigmenti purissimi, cariche selezionate, farina di quarzo finissima ed additivi vari di prima qualità, che gli conferiscono elevata idrorepellenza e buona plasticità, stabilità agli alcali, elevata resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, ottimo ancoraggio al supporto, resistenza agli urti ed all'usura, alto potere coprente ed alta resa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su fondi nuovi: imprimere con "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti d'acqua, dopo aver spazzolato e spolverato il supporto.

Su fondi vecchi o friabili: spazzolare, spolverare, sverniciare fino a rimuovere ogni tipo di residuo o eventuali strati sfoglianti; quindi imprimere con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale o con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d'acqua. Se si é in presenza di un fondo non friabile, ma con rattoppi e stuccature, é consigliabile l'uso di "ISOLSINT" opportunamente diluito, come mano di imprimitura. In ogni caso il supporto deve essere il più possibile liscio, perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Tra una mano e l'altra far trascorrere almeno 6 ore, ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. Per avere una finitura leggermente *bucciata*, la mano finale va applicata con rullo di lana e senza nessuna diluizione. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate o ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE:

Per la finitura *liscia*: 20% in peso (35% in volume) con acqua la prima mano; 10% in peso (18% in volume) con acqua la seconda mano. Nessuna per la finitura leggermente *bucciata*.

RESIDUO SECCO:

74% ± 1.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 29000 ± 4500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

PESO SPECIFICO:


Kg./lt.: 1,67 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA:

Mq./lt.: 6 per ogni mano per la finitura *liscia*;
Mq./lt.: 3 per la finitura leggermente *bucciata*.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



- ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 2 ore; circa 24 ore in profondità.
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte da 2,5 lt. - 5 lt. - di metallo da 14 lt.
- TINTE:** Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Rivestimenti Murali".
- STOCCAGGIO:** Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.