

Scheda Tecnica

OP601TIXG10

02/10/2023

Versione 2

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Denominazione e codice

OP601TIXG10 Opaco PU Bianco TX .

Natura chimica

Vernice poliuretanica.

Descrizione e prestazioni

Vernice poliuretanica bianca tixotropica. Il prodotto è adatto alla verniciatura di piani, arredo per uffici, mobili, porte interne e manufatti in legno in generale

Il grado di brillantezza è rappresentato dal codice numerico riportato dopo la lettera "g" nel nome del singolo prodotto; dove non indicato si intende 30 Gloss .

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Residuo secco(*)	I.O. 371	%	61±1
Viscosità DIN 6 @20°C	I.O. 301	rapidità di essiccazione	70±5
Peso specifico(*)	I.O. 309	g/cm3	1,280±0,010

* Valori tipici

I valori di residuo secco possono variare leggermente a seconda del grado di brillantezza dello specifico prodotto

Scheda Tecnica

OP601TIXG10**02/10/2023****Versione 2**

Modalità di applicazione

OP601TIXG10: 100 parti in peso

CT030LM: 50 parti in peso

CT288LM: 50 parti in peso

DL031: 10-30 parti in peso

Viscosità (pronto all'uso): 18 rapidità di essiccazione DIN#4

Essiccazione: a 20°C

Pot-Life: 2 ore a 20°C

Fuori polvere: 20-30 minuti

Fuori impronta: 50-60 minuti

Accatastabile: 12 ore

Grammatura: 120-160 g/m²

Sistemi di applicazione: spruzzo e velo

Proprietà generali

Finitura PU con buona durezza superficiale e morbidezza al tatto. Il prodotto è compatibile con le paste della serie FBU, si tenga presente però che rallentano i tempi di essiccazione e che rendono il film di vernice più lucido.

I test d'inquinamento indoor, effettuati secondo la norma EN ISO 16000-9:2006 su pannelli verniciati con i nostri prodotti poliuretanici, acrilici ed U.V. opportunamente preparati ed utilizzati come da indicazioni riportate in scheda tecnica, mostrano che quando i supporti sono completamente essiccati emettono meno di 300 µg/m³ di componenti organici volatili.

CT288LM: più elastico ma più lento in essiccazione.

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare in luogo ventilato; non eccedere i 30-35°C. I catalizzatori poliisocianici temono l'umidità; in caso di parziale utilizzo richiudere perfettamente le latte e provvedere ad utilizzare i residui in tempi brevi.

SCADENZA 12 mesi

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti.