

Scheda Tecnica

FWE077**26/05/2025****Versione 3**

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV ISO 9001.

Denominazione e codice

FWE077 Fondo WB Trasp. EXT

Natura chimica

Vernice acrilica all'acqua.

Descrizione e prestazioni

Fondo all'acqua trasparente tix.

Il prodotto è adatto alla verniciatura di manufatti per esterno.

Test eseguiti

Sirca dichiara che FWE077 è conforme ai CAM (Criteri minimi ambientali) per interventi edilizi in quanto soddisfa il criterio b) del capitolo 2.5.13 verificabile attraverso l'esibizione di un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato.

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Brookfield Spindle 3 a 5rpm 25°C	I.O. 302	mPa.s	16500±1500
Residuo secco(*)	I.O. 371	%	35±2
Peso specifico(*)	I.O. 309	g/cm3	1,01±0,02

* Valori tipici

Scheda Tecnica

FWE077

26/05/2025

Versione 3

Modalità di applicazione

FWE077: 100 parti in peso

Acqua: 0-10 parti in peso (a seconda delle esigenze applicative)

Sistemi di applicazione: airless, airmix, Elettrostatica; oppure aerografo a tazza

Numero di mani: 1-2

Quantità suggerita: 150-200 micron

Essiccazione: 20 °C

Fuori polvere: 40 minuti

Fuori impronta: 80 minuti

Accatastabile: 12 ore

Carteggiabile: 6-8 ore

Lavaggio utensili: lavare gli utensili con acqua o soluzione detergente DTW039

Proprietà generali

Fondo all'acqua trasparente tixotropico per esterni.

FWE077 ha le seguenti caratteristiche:

- Ottima rapidità di essiccazione;
- Buona carteggiabilità

Si ricorda che è buona norma cominciare sempre il ciclo con una mano di impregnante colorato.

Si sconsiglia l'applicazione a temperature inferiori a 15°C e ad elevati tassi di umidità relativa che possono influenzare negativamente i tempi di essiccazione e di accatastamento. L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione e possono arrivare a impedire la corretta formazione del film di vernice.

La pulizia delle superfici verniciate con prodotti all'acqua deve essere fatta con detergenti neutri (quindi non a base di acidi, ammoniaca o candeggina), non abrasivi e privi di solventi; in particolare evitare l'uso di prodotti contenenti alcol o acetone.

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare i recipienti ben chiusi in ambienti freschi e ventilati. Teme il gelo.

SCADENZA: 12 mesi

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Scheda Tecnica

FWE077

26/05/2025

Versione 3

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti.