

Scheda Tecnica

FWP073S01**27/06/2025****Versione 3**

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Denominazione e codice

FWP073S01 Fondo WB Bianco EXT .

Natura chimica

Vernice acrilica all'acqua.

Descrizione e prestazioni

Fondo bianco all'acqua per Okumè per esterni.

Test eseguiti

Sirca dichiara che FWP073S01 è conforme ai CAM (Criteri minimi ambientali) per interventi edilizi in quanto soddisfa il criterio b) del capitolo 2.5.13 verificabile attraverso l'esibizione di un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato.

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Brookfield Spindle 3 a 5rpm 25°C	I.O. 302	mPa.s	22000±2200
Residuo secco(*)	I.O. 371	%	47±2
Peso specifico(*)	I.O. 309	g/cm3	1,20±0,02

* Valori tipici

Scheda Tecnica

FWP073S01

27/06/2025

Versione 3

Modalità di applicazione

FWP073S01: 100 parti in peso

Acqua: 0 - 10 parti in peso (a seconda delle esigenze applicative)

Quantità suggerita: 150 - 200 micron massimo

Numero di mani: 1 massimo

Sistemi di applicazione: aerografo a tazza, airless, airmix

Essiccazione: 20 °C

Fuori polvere: 60 minuti

Fuori impronta: 100 minuti

Carteggiabile: 12 ore minimo

Utilizzo: infissi, manufatti per esterno; multistrato di Okumè

Lavaggio utensili: lavare gli utensili con acqua oppure soluzione detergente DTW039

Proprietà generali

Fondo bianco all'acqua per esterni specificamente formulato per la verniciatura del multistrato in Okumè. E' possibile comunque applicarlo, con ottimi risultati, anche su essenze quali il pino, l'abete e così via. Il prodotto è dotato di una buona resistenza alla rimozione, buona carteggiatura e verticalità fino ad uno spessore di 180 - 200 micron di film umido al massimo.

Si raccomanda di non superare gli spessori indicati, onde evitare fenomeni di blistering.

Si sconsiglia l'applicazione a temperature inferiori a 15°C e ad elevati tassi di umidità relativa che possono influenzare negativamente i tempi di essiccazione e di accatastamento.

La pulizia delle superfici verniciate con prodotti all'acqua deve essere fatta con detergenti neutri (quindi non a base di acidi, ammoniaca o candeggina), non abrasivi e privi di solventi; in particolare evitare l'uso di prodotti contenenti alcol o acetone.

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare i recipienti ben chiusi in ambienti freschi e ventilati. Teme il gelo.

SCADENZA: 12 mesi.

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Scheda Tecnica

FWP073S01

27/06/2025

Versione 3

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti.