

Scheda Tecnica

OPU979G10**23/05/2025****Versione 3**

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

BRAND: Sirca.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Denominazione e codice

OPU979G10 Opaco ACR Trasp. TX EXT .

Natura chimica

Vernice acrilica.

Descrizione e prestazioni

Finitura acrilica trasparente.

Manufatti.

Il grado di brillantezza è rappresentato dal codice numerico riportato dopo la lettera "g" nel nome del singolo prodotto; dove non indicato si intende 30 Gloss.

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Residuo secco	I.O. 371	%	46±2
Viscosità DIN 8 @20°C	I.O. 301	rapidità di essiccazione	40±3
Peso specifico	I.O. 309	g/cm3	1,010±0,020

* Valori tipici

I valori di residuo secco possono variare leggermente a seconda del grado di brillantezza dello specifico prodotto

Scheda Tecnica

OPU979G10

23/05/2025

Versione 3

Modalità di applicazione

OPU979G10: 100 parti in peso.

CTN55LM: 15 parti in peso.

DPU809: 10-30 parti in peso.

Essiccazione: a 20°C.

Pot-Life: 3 ore.

Fuori polvere: 30-35 minuti.

Fuori impronta: 60-70 minuti.

Accatastabile: 24 ore

Grammatura: 100-110 g/m²

Numero di mani: 1.

Sistemi di applicazione: spruzzo.

Proprietà generali

Finitura acrilica per esterni con ottima resistenza ai fenomeni atmosferici e all'acqua. E' caratterizzato da un'ottima reattività ed elasticità.

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare in luogo ventilato; non eccedere i 30-35°C. I catalizzatori poliisocianici temono l'umidità; in caso di parziale utilizzo richiudere perfettamente le latte e provvedere ad utilizzare i residui in tempi brevi.

SCADENZA: 12 mesi

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti