

Scheda Tecnica

FPB1113

06/06/2025

Versione 4

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV ISO 9001.

Denominazione e codice

FPB1113 Fondo PU Bianco TX .

Natura chimica

Vernice poliuretanica.

Descrizione e prestazioni

Fondo poliuretanico bianco.

Il prodotto è adatto alla verniciatura di sedie e tornito.

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Residuo secco(*)	I.O. 371	%	73±2
Peso specifico(*)	I.O. 309	g/cm3	1,380±0,010
Viscosità DIN 8 @20°C	I.O. 301	rapidità di essiccazione	115±10

* Valori tipici

Scheda Tecnica

FPB1113

06/06/2025

Versione 4

Modalità di applicazione

FPB1113: 100 parti in peso.

CT310LM: 50 parti in peso.

CT330LM: 50 parti in peso.

DL033: 20-40 parti in peso.

Viscosità (pronto all'uso): 16 rapidità di essiccazione DIN#4

Pot-Life: 2 ore

Essiccazione: a 20°C

Fuori polvere: 40 minuti.

Fuori impronta: 60 minuti.

Accatastabile: 16 ore.

Carteggiabile: 24 ore.

Sistemi di applicazione: spruzzo.

Grammatura: 100-150 g/m²

Numero di mani: 1-3

Proprietà generali

Fondo con buone caratteristiche generali e copertura.

Le caratteristiche applicative possono essere variate utilizzando diversi catalizzatori:

CT330LM: maggiore elasticità e più lungo tempo di essiccazione

CT310LM: ottima rapidità e carteggiatura

Solo per uso professionale.

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare in luogo ventilato; non eccedere i 30-35°C. I catalizzatori poliisocianici temono l'umidità; in caso di parziale utilizzo richiudere perfettamente le latte e provvedere ad utilizzare i residui in tempi brevi.

SCADENZA: 12 mesi

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti